



## 2K Klarlack

Artikelnummer:  
680 061

### Viktiga produkttegenskaper:

- lätt att applicera
- lång Pot life
- extremt tålig mot repor
- hög kemikalieresistans
- god väderresistans
- permanent högt glansvärde
- utmärkt täckning
- lätt att polera

### Användning:

- lackering av delar samt bättringsmålning

### Applikation:

- 2 hela korsgångar
- flash off tid mellan lagren, 2 minuter.
- lufttork: 20°C över natten eller framtvindad tork: 25 minuter vid 60°C objektstemperatur.
- IR - tork möjlig, dammtorr - 14 min, klibbtorr - 35 min, slipbar - 45 min vid IR-tork. SprayMax®2K Klarlack är lätt att polera.

### Underlag:

- baslack, solid- och metallic

### Förbehandling:

- Efter 30 minuters torktid kan baslacken övermålas med SprayMax®2K Klarlack.
- Blandning av 2K Klarlack med härdaren:  
Tag den röda knappen som sitter på locket, sätt fast den på stiftet i botten på burken. Tryck ner knappen tills det inte går att trycka mer.
- Skaka aerosolen kraftigt i 2 minuter för att blanda härdaren med klarlacken. Testspraya. Pot life: 24 timmar.

### Applikation:

- 2 korsgångar= 50 – 60 micron.

**Speciella egenskaper:**

- Typ av lack: 2K Akrylharts.

**Viktigt:**

- Pot life: 24 timmar
- Enbart för professionellt bruk
- Lagringstid: 12 månader vid rumstemperatur

Denna produkt innehåller isocyanater. Individer med lung – och andningsproblem, eller på något sätt reagerat mot isocyanater bör inte utsättas för ångor eller spraydimma. Innan användning, läs all säkerhetsinformation på etiketten och titta igenom MSDS.