

# HP Binder LT

**Produktbeskrivelse:**

HP Binder LT består af en opløsningsmiddelfri 2-komponent ufarvet epoxy, som anvendes i kombination med farvet sand for lægning af højfyldte gulvbelægninger.

**Anvendelsesområde:**

Produktet er først og fremmest udviklet til brug på beton- og cementunderlag. Ved hjælp af kombinationen ufarvet HP Binder og farvesand opstår der mange muligheder for farvesætning. Belægningstypen anvendes ofte inden for fødevarerindustrien og handel, hvor der kræves slidstyrke kombineret med modstandsdygtighed over for vand og kemikalier.

**Teknisk information:**

Densitet: 1,1 (HP Binder)

Anvendelsestid: Ca. 35 min.

Hærdetid: Der kræves mindst +15 °C gulvtemperatur for at opnå de bedste belægningsegenskaber.

Gulvet kan betrædes efter 1 døgn og opnår fuld styrke efter 7 døgn.

Glansværdi: 80. Glansværdien er afhængig af mængden af lak, som påføres.

Materialeforbrug: Ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> HP Binder A + B.

Lagringstid: 2 år

**Forbehandling:**

Nye betongulv skal hærde i mindst 3 uger, og være tørre inden belægningsarbejdet påbegyndes. Cementhuden fjernes ved sandblæsning eller fræsning. Eksisterende gulv vaskes og rengøres nøje, inden der sandblæses eller fræses. Det anbefales at grunde med Hæftegrunder EP eller Hurtiggrunder EP. HP Binder kan også anvendes som grunder.

**Blandingsforhold:**

Komp. A 8,244 kg vægtdele = 68,7 vægt %

Komp. B 3,756 kg vægtdele = 31,3 vægt %

Farvesand ca. 72 vægtdele

Bland A- og B-komponenterne grundigt, inden filleret tilsættes. Ved blanding delt emballagen, skal materialet vejes.

**Påføring:**

Højfyldt farvesand fordeles med stålspartel eller læggekasse i den ønskede lagtykkelse på 4-6 mm. Gulvet glittes derefter med stålbræt eller glittemaskine. Lakering udføres med HP Binder, som fordeles med en skumplastbørste og filtrulle.

**Farve:**

HP Binder leveres kun ufarvet (klar). Farvesand fås i forskellige standardfarver, se Hagmans farvekort.

**Forpakning/artikelnummer:**

38350 3197 kg


38351 1200 kg

38352 600 kg

38358 300 kg

38353 12 kg



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
38353-001	
EN 13813	
Fogfria hårdplastbeläggningar för användning inomhus (System enligt produktdatablad-Kompaktbeläggning)	
Brandklass	C <sub>1</sub> -s1
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Vattenpermeabilitet	NPD
Nötningsbeständighet	RWA 10
Vidhäftning	B 2,0
Slaghållfasthet	≥IR4
Ljudisolering	NPD
Ljudabsorption	NPD
Termiskt motstånd	NPD
Kemisk Beständighet	NPD