

Gulvfarve EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvfarve EP-V er en tokomponents, vandbaseret epoxyfarve.

Anvendelsesområde:

Hagmans gulvfarve EP-V er primært beregnet til betongulve, men kan også anvendes til gulve af træ eller fi berplader. Velegnet til gulve i huse/lejligheder, samt gulve som udsættes for trafi k inden for industri og handel. Da malingen har gode diffusions egenskaber er den velegnet til f.eks. kældergulve.

Tekniske oplysninger:

Diffusions-egenskaber:	Gennemtrængeligt for vand i dampfase.
Tæthed:	A-komp.1,05, B-komp. 1,29
Brugstid:	2 timer
Hærningstid:	Regn med ca.10 timers hærning inden den næste påføring. Vent dog ikke længere end højst 24 timer. Det færdigmalede gulv kan bruges efter ca. 24 timer og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. OBS! Gulvtemperaturen må ikke være under +10°C.
Glansværdi:	Ca. 80 blank.
Brandfarlighed:	Ikke brandfarlig.
Materialeforbrug:	Ca. 0,12 kg/påføring. 1 kg rækker til ca. 8 m ² .
Tørstofindhold:	53 % 1 påføring giver ca. 50 my (svarer til 5/100 mm).
Holdbarhed:	2 år. Opbevares frostfrit.

Forberedelse:

Et nyt betongulv skal hærde i mindst 1 uge – det skal være tørt og rent og fri for olie og lignende. Cementoverfladen skal fjernes f.eks. ved slibning, blæsning eller syrebad. Når man maler over en eksisterende farve, skal overfladen matslibes, og al løstsidende maling skal fjernes.

Brugervejledning:

Blandings- 3 dele komponent A (vægt) forhold: 7 dele komponent B (vægt)

Tilsætning: Ca. 10-20 % vand ved grunding på sugende underlag.

Påføring:

Med pensel eller rulle. Skal påføres ad to omgange. Sørg for god ventilering, så vandet fordamper, inden farven hærdes. Ved en luftfugtighed over 85 % kan der dannes en mat og skjoldet overflade. Små mængder, op til ca. 1 kg, kan blandes manuelt med en rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes med en elektrisk eller trykluftdrevet maskinblander, f.eks. en boremaskine med lav omdrejningshastighed, der er udstyret med en passende blanding. Det anbefales at benytte beskyttelse mod stækning. Pensler og andre redskaber bør rengøres i vand.

Emballage:

1 kg 4 kg 10 kg


PR-nr.

Komp. A 696061

Komp. B 696053



Farver: Se farvekort. Yderligere information findes på produktets datablad

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39291-002	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning Slidbestandighed Bestandighed mod stærke kemisk angreb Slagfast	B _{fl} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klasse I Klasse I

Gulvfarve EP-V

CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
39291-002	
Fugefrie hærdeplastbelægninger til indendørs anvendelse (System ifølge produktdatablad- Farvesandgulve)	
Brandklasse	NPD
Frigørende af korrosive emner	SR
Vandpermeabilitet	NPD
Slidbestandighed	NPD
Vedhæftning	B2,0
Slagfast	NPD
Lydisolering	NPD
Lydabsorbering	NPD
Termisk modstand	NPD
Kemisk bestandighed	NPD