



# Belton Rimfrost-Effekt

## Produktbeskrivning:

Förstklassig, vattenbaserad effektlack för en individuell effekt av rimfrost, inom- och utomhus. Resultatet motsvarar en struktur av iskristaller. Rimfrost-effektlacken kan överlackas med belton klarlack för alla effekter (art.nr 2323399). Kan användas direkt på många underlag, som järnmetaller, trä, kartong, sten, glas, keramik, lera och de flesta plaster

## Teknisk information:

Basmaterial: Polyuretandispersion  
Torktid vid 20°C: Dammtorr 20 min.  
Klibbtorr: ca. 60 min.  
Genomtorr: ca. 24 tim.  
Flampunkt: -10°C  
Brandklass: 1  
Lagringstid: 2 år  
Innehåll: 400 ml

## Förbehandling:

Underlag som t.ex. icke-järnmetaller, förzinkat stål, aluminium och vissa plaster skall förbehandlas med belton specialgrund. Ytorna måste vara släta, rena, torra och fettfria. Ev. kan ojämna ytor slipas något.

## Bruksanvisning/applicering:

Rimfrost-effekten lackeras i jämna, tunna skikt. Skiktjockleken påverkar effektresultatet. Skaka burken i minst 1 minut. Provspraya för att kontrollera kompatibilitet och nyans. Sprayavstånd 15-25 cm. Effekten är synlig efter 3-10 minuter. Efter 60 minuter kan överlackning göras med Belton klarlack för att bevara effekten. Vill man kunna torka bort effekten ska man inte lacka över. Vänd burken efter användning och spraya ventilen tom.