



Stålplast Spray Filler 1K

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2024-02-22

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Hagmans Spray Filler 1K är ett 1-komp. Akrylbaserat sprutspackel.

Användningsområde:

Stålplast Spray Filler 1K är avsett att använda vid lackskador och sliprepor etc. Används till bilen, husvagnen, båten och i hemmet m.m. Går även att använda som fyllprimer.

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas. Skrapa bort lös lack och rost. Slipa därefter ytan som ska beläggas. Rena plåtytor skall vara behandlade med en rostskyddsprimer innan applicering av sprutspackel får ske.

Bruksanvisning:

Täck över angränsande ytor. Skaka burken väl, omkring 1 minut, innan sprutningen påbörjas.

Applicering:

Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av 25-30 cm vid sprutningen och för den med jämn hastighet. Spraya på spacklet jämnt och tunt, gärna i omgångar och då med minst 15 minuters mellanrum. Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned och ventilen intrycks tills bara drivgas kommer. Detta för att förhindra igentätning. Eventuellt stänk borttages med Xylen. Vid temperatur på + 20°C kan ytan torr- eller våtslipas med fint slippapper (280-320 torr, ca. 800 våt) efter 30-45 minuter. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Akrylharts
Flampunkt	-10°C
Brandklass	1
Torktid	12-15 min
Rengöring	Hagmans Syntetförtunning eller xylen.
Genomtorr	30-45 min vid 20° C
Lagringstid	2år

**Förpackning:**

Artikelnummer:

11110 Sprayflaska 6 x 400 ml