

Filltec R1543 Ceramic Quick Coat

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-07

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Filltec R1543 Ceramic Quick Coat är ett keramiskt skydd i sprayform som appliceras enkelt och ger en enastående bra avrinning, hög glans och skydd för bilen. Ger utmärkt avrinning och glans på alla lackerade ytor, på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, båt m.m.

Bruksanvisning:

Tvätta bilen med till exempel Filltec R1542 Foam Shampoo och sköj med vatten efteråt. När bilen är fortfarande våt Spraya Filltec R1543 Ceramic Quick Coat en del i taget. T.ex. börja med bara taket, sen huven osv. 3-4 dusch med sprayflaskan på t.ex. huven ska räcka för att hela ytan ska bli behandlad. Produkten är väldigt reaktiv och effekten sprider ut sig väl.

Filltec R1543 Ceramic Quick Coat behöver inte verka utan man kan gå till nästa steg direkt. Spola av den behandlade delen och runt omkring med vatten. Fortsätt med nästa del på samma sätt. Spola slutligen av hela bilen och torka gärna med en torkduk. För bättre effekt kan man spraya medlet på detaljen och torka av med torkduken, viktigt att tänka på är att man inte sprayar en för stor yta åt gången utan 1-2 spray sen torka och sen arbeta sig vidare.

OBS! Låt torkduken ligga i blöt efteråt.

Det går även att applicera på torr bil med en mikrofiberduk. Applicera Filltec R1543 Ceramic Quick Coat i en mikrofiberduk eller applicera på en panel åt taget, vänd på duken och torka en gång. Sen är det bra att ha en ren duk till och polera av ytan en gång till. Full effekt av Filltec R1543 Ceramic Quick Coat har man efter ca ett dygn.

Tips:

Kombinationen Filltec R1542 Foam Shampoo och Filltec R1543 Ceramic Quick Coat är bra för bästa glans och hållbarhet. De keramiska additiven i kombination med skummet i Foam Shampoo är speciellt fördelaktiga om man använder CQC efter tvätten. Additiven förbereder lacken för CQC som blir extra effektiv vid applicering.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Basmaterial	Polysiloxane		
Densitet vid 20°C	1,0		

Filltec R1543 Ceramic Quick Coat

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-07

Sida 2/2

Frys punkt	+ -0 Förvaras frostfritt
pH	6,5
Lagringstid	2 år

Applicerings- temperatur: från ca +5°C upp till +25°C

Spädning: Späds ej. Brukslösning

Artikelnr:

16231 Filltec R1543 Ceramic Quick Coat 1L - Flaska med trigger

16233 Filltec R1543 Ceramic Quick Coat 5L