

Golvbeläggning HP Plus

Produktbeskrivning:

Golvbeläggning HP Plus är en 2-komp. lösningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 mm självutjämnande och 4-6 mm högfyllda beläggningar. Den är även lämplig för fallbyggnad och mycket starka lagningar av betongolv.

Användningsområde:

Produkten är i första hand avsedd för betong och cementgolv. Självutjämnande beläggning används som slitstark, kemikalietålig beläggning med högblank slät yta. En högfylld beläggning används som en mycket slitstark avjämningsmassa med hög fuktåtlighet. Toppas ofta med HP Självutjämnande för att erhålla en lättstädad yta. Toppstryks den högfyllda beläggningen 2 gånger med Golvfärg EP-V så bibehålls en diffusionsöppen yta.

Teknisk information:

Diffusions-egenskaper:	Självutjämnande beläggning är tät. Högfylld beläggning kan utföras diffusionsöppen.
Densitet:	1,34 (A+B)
Brukstid:	30 min.
Härdtid vid +15°C:	Golvet kan beträdas efter ca. 15 tim. och är genomhärdad efter 7 dygn. OBS! Lägsta golvtemp. 12°C
Glansvärde:	90 (Självutjämnande)
Brandfarlighet:	Ej brandfarlig
Material - åtgång:	Självutjämnande: A+B-komp. + epoxifiller Ca. 1,85 kg/m ² per mm
Lagringstid:	2 år

Förbehandling:

Nya betonggolv skall härda i minst 3 veckor och vara torra innan belägningsarbetet påbörjas. Cementhuden avlägsnas genom blästring eller fräsning. Befintliga golv rengörs noga genom tvättning innan blästring eller fräsning sker. Grundning med Häftprimer EP eller Snabbprimer EP utförs alltid innan beläggning utförs.

Bruksanvisning:

Blandningsförhållande:	<u>Självutjämnande</u> A-komp. 9,4 vikttdelar B-komp. 2,6 vikttdelar
Epoxifiller:	15 vikttdelar

Blandningsförhållande:	<u>Högfylld</u> A-komp. 9,4 vikttdelar B-komp. 2,6 vikttdelar
JP-sand:	60 vikttdelar

Blanda först A- och B-komponenten noga och tillsätt sedan filler resp. sand. Till Högfylld användes tvångsblandare.

Applicering:

Blanda först A- och B-komponenten noga och tillsätt sedan filler resp. sand. Till Högfylld används tvångsblandare. Självutjämnande: Den blandade massan hälls ut på golvet och fördelas med stiftraka eller stålbrätte och efterrollas med nålvals. Högfylld: Den blandade massan fördelas med doseringslåda och glättas med en speciell glättmaskin. Mindre ytor läggs med stålbrätte.

Förpackningar:

12 kg

Kulörer:

7003 Ljusgrå (övriga standardkulörer kan beställas.)

Artikelnr.

38298 12 kg A + B



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
38298-001	
EN 13813	
Fogfria hårdplastbeläggningar för användning inomhus (System enligt produktdatablad)	
Brandklass	C ₁ -S1
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Vattenpermeabilitet	NPD
Nötningsbeständighet	RWA 1
Vidhäftning	B 2,0
Slaghållfasthet	≥ IR4
Ljudisolering	NPD
Ljudabsorption	NPD
Termiskt motstånd	NPD
Kemisk Beständighet	NPD

För exakt uppbyggnad av det CE-märkta systemet se: "Systemuppbyggnad-Hagmans CE-märkta golvbeläggningar".