



Topplack 2K Matt

Produktbeskrivning:

Vattenburen tvåkomponent klarlack främst avsedd för lackning av betong- och trägolv inomhus. Produkten ger ett matt, slitstarkt, reptåligt och gulningsbeständigt lackskikt. Lacken är kompatibel med Hagmans golvfärger/beläggningar och rekommenderas då en matt, slitstark och lättstädad yta önskas. Topplack 2K Matt kan också användas på linoleum, plastgolv/pvc.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Lack för betong- och trägolv.
Bindemedel	Polyuretandispersion. Alifatisk polyisocyanat.
Kulör	Transparent
Viktorrhalt	32%
Densitet	A-komp: 1,05 kg/l, B-komp:1,1 kg/l. Blandad: 1,06 kg/l
Glans	5, matt
Materialåtgång	ca 10-15 m ² /l
Rengöring/spädning	vatten
Blandningsförhållande	10 del A/1 del B
Brukstid	4 timmar
Luft-/yttemperatur vid målning	min +10°C (golvtemperatur)
Målningsverktyg	pensel eller filtroller
Övermålningsbar	Efter 3 timmar (20°C/60% R.H.). Om lacken fått härda mer än 24 timmar krävs mellanslipning.
Brukbar	ca 24 timmar (20°C/60% R.H.) lätt användning
Genomtorr	3 dygn.
Lagringstid	1 år: Lagras frostfritt.
Diffusion	Diffusionsöppen

Topplack 2K Matt

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade eller lackade ytor skall mattslipas. Kontrollera att all vax, polish etc. har avlägsnats från golvet.

Bruksanvisning/applicering:

Skaka dunken i 1 min. Häll i härdaren i dunken. Skaka den mixade dunken i 1 min och låt stå i 10 min innan applicering. Blandningen måste användas inom 4 timmar.

Lacken appliceras i 1-2 skikt med pensel eller filtroller. Sugande underlag kan kräva ett tredje skikt. Vid lackning av tidigare obehandlade trägolvs tänk på att noggrant slipa ned träfiberresningen efter första lackningen och torka bort allt slipdamm för att få en riktigt slät yta. Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn. Med tyngre möbler och mattor är det dock en fördel att vänta ca en vecka, då lacken först efter denna tid har maximal hårdhet.