

Tjockfilmslack EP

Produktbeskrivning:

Hagmans Tjockfilmslack EP är en tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiklarlack.

Användningsområde:

Hagmans Tjockfilmslack EP är i första hand avsedd för lackning av färgsandgolv. Lämplig även som topplack på flinggolv, utförda med Hagmans Golvfärg EP-V. En tät, kemikaliebeständig yta med hög slitstyrka erhålls med detta skikt.

Teknisk information:

Densitet:	A-komp: 1,10 B-komp 1,03
Brukstid:	Ca. 35 minuter
Härddtid vid +15°C:	EP kan beträdas efter ca 15 h och uppnår full slitstyrka och kemikaliebeständighet efter ca 7 dygn. Lägsta golvtemperatur +10°C.
Glansvärde:	Ca. 90, högblank
Materialåtgång:	Ca. 0,2 kg/strykning på slät yta. 1 kg räcker till ca. 5 m ² Ca. 0,4 kg/strykning på färgsand. 1 kg räcker till ca. 2,5 m ² .
Volymtorrhalt:	100 %
Lagringstid:	2 år
Kulör:	Transparent

Förbehandling:

Underlaget skall vara torrt och rent från smuts, olja och dyl. Vid topplackning av gammal, befintlig färg eller lack skall ytan mattslipas före behandling. Eventuellt löst sittande färg eller lack avlägsnas och vid behov utförs bättringsmålning före lackningen. Innan lackning utförs på färgsand, se till att ytan är avslipad och noggrant dammsugen.

Bruksanvisning:

Blandningsförhållande: Komp. A 2 viktdelar
Komp. B 1 viktdel
Spädning: Max. 3% med Cellulosaförtunning.

Applicering:

Med pensel eller gummiraka i kombination med filtroller. För att rationellt kunna fördela lacken på större ytor rekommenderar vi att lacken grovfördelas med en dubbel läppad skumgummiraka. Denna typ av gummiraka har visat sig följa små

ojämnheter i underlaget bättre än motsvarande modell i homogent gummi. Genom att snabbt grovfördela lacken på underlaget undviker man värmeuppbyggnad i burken som kan orsaka för snabb härdning och blåsbildning. Lacken finfördelas därefter med filtroller. Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera. Penslar och annan utrustning rengörs med Cellulosaförtunning.

Förpackningar:

Artikelnummer:
38601 1 kg
38603 4 kg
38604 10 kg
38609 300 kg (fat)



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38601-002	
Fogfria härdplastbeläggningar för användning inomhus (System enligt produktdatablad-Färgsandgolv)	
Brandklass	C _{fl} -s1
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Vattenpermeabilitet	NPD
Nötningsbeständighet	RWA 20
Vidhäftning	B 2,0
Slaghållfasthet	≥ IR4
Ljudisolering	NPD
Ljudabsorption	NPD
Termiskt motstånd	NPD
Kemisk Beständighet	NPD