

Golvimpregnering EP-V

Produktbeskrivning:

Hagmans Golvimpregnering EP-V är en tvåkomponent vattenburen epoxilack.

Teknisk information:

Diffusions

egenskaper: Genomsläpplig för vatten i ångform.

Densitet: A :1.05, B:1,24, Blandad:1,18

Brukstid: Max. 2 tim.

Härtdtid: Räkna med ca 10 timmar vid +15°C

Övermåling: Lacken kan övermålas efter 12 timmar vid +15°C, vänta dock inte längre än högst 24 timmar. Detta gäller både golv och tak. Det färdigmålade golvet kan tas i bruk efter ca 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta tak/golv-temperatur +10°C.

Glansvärde: Ca. 80, blank

Brandfarlig: Icke brandfarlig

Materialåtgång: 1 kg räcker till ca 8 m².

Lagringstid: 2 år Lagras frostfritt.

Torrhalt: 53% 1 strykning ger ca 50 µm

Användningsområde Golv:

Hagmans Golvimpregnering EP-V är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä och fiberplattor. Lämplig till dammbindningen av nya betonggolv (1 behandling) eller impregnering (2 behandlingar). Då produkten har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för behandling av markgolv.

Förbehandling:

Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, ytorna skall vara torra och rena från smuts, olja och dylikt. Cement huden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvättning.

Användningsområde Tak:

Används som grundning (1 behandling) av fabriksmålade Eternit- och Minerit -skivor före målning med Hagmans Takbeläggingsfärg Akryl. Detta för att säkerställa vidhäftning och för att undvika blåsbildning.

Förbehandling:

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Tvätta med Hagmans Tak/fasadtvätt (ej högtryckstvätt) och vid behov stålborsta och skrapa ytan som ska

renoveras. Låt taket torka ordentligt innan målning. Nya betonggolv sak ha härdat minst 1 vecka.

Bruksanvisning:

Blandnings- Komp. A 3 vikttdelar

förhållande: Komp. B 7 vikttdelar

Spädning: Späd med 10-20 % vatten vid grundning på sugande underlag.

Applicering med pensel eller roller. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan lacken härdar. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Två skikt krävs för att få jämn glans på porösa ytor. Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftsdreven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar.

Kulörer:

Transparent/svagt gul.

Förpackningar:

Artikelnummer:

39032 4 kg

39034 10 kg



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39032-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass	B _{fl} -s1
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Vidhäftning	>2,0 N/mm ²
Nötningsbeständighet	< 3000 mg
Beständighet mot svårt kemiskt angrepp	Klass I
Slaghållfasthet	Klass I