

Golvfärg EP-V

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Hagmans Golvfärg EP-V är en tvåkomponent vattendispergerad epoxifärg. Hagmans Golvfärg EP-V är i första hand avsedd för betonggolvs men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för lättare trafik inom industri och handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv.

Teknisk information:

Diffusions- Genomsläppligt för vatten i
egenskaper: ångform.

Densitet: A:1,05, B: 1,29, Blandad: 1,20
Brukstid: 2 timmar

Härtdtid: Räkna med ca. 10 timmar härtdid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än högst 24 timmar. Det färdigmålade golvet kan tas i bruk efter ca. 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn.
OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C.

Glansvärde: Ca. 80 blank
Brandfarlighet: Icke brandfarligt.
Material Ca. 0,12 kg/strykning.
åtgång: 1 kg räcker till ca. 8 m².
Torrhalt: 53%
1 strykning ger ca. 50 my.
Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt.
Kulörer: Se färgkarta.
Förpackningar: 1 kg, 4 kg, 10 kg

Förbehandling:

Stäng av ev. golvvärme före målning. Nya betonggolvs skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. Dammsug ytan som skall målas.

Bruksanvisning:

Blandnings- Komp. A 3 viktdelar
förhållande: Komp. B 7 viktdelar
Spädning: Ca. 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag.

Förbrukningsguide vid två strykningar:

Yta m ²	2 strykningar
7	2 x 1kg
15	4 x 1kg
30	2 x 4kg
45	2 x 4kg + 4 x 1kg
60	4 x 4kg
75	2 x 10kg
150	4 x 10kg

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdar. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå.

Små mängder, upp till ca. 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.



Golvfärg EP-V

Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta.

Tillsats-Matteringspasta	Glans-Golvfärg EP-V
5%	55
10%	40
15%	20
20%	10


Matteringspasta används endast i sista färgskiktet.


Nämnda glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på EP-V: 0,12 kg/m²

OBS! Matteringspastan rörs ned i färgen efter det att A och B-komponenten blandats.

Penslar, roller och annan utrustning rengörs i vatten.

Använd skyddshandskar!

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39291-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass	B _n -s1
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Vidhäftning	>2,0 N/mm ²
Nötningsbeständighet	<3000 mg
Beständighet mot svårt kemiskt angrepp	Klass I
Slaghållfasthet	Klass I

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
39291-002	
Fogfria hårdplastbeläggningar för användning inomhus (System enligt produktdatablad-Färgsandgolv)	
Brandklass	NPD
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Vattenpermabilitet	NPD
Nötningsbeständighet	NPD
Vidhäftning	B2,0
Slaghållfasthet	NPD
Ljudisolering	NPD
Ljudabsorption	NPD
Termiskt motstånd	NPD
Kemisk Beständighet	NPD