



Teakolja

Produktbeskrivning:

Hagmans Teakolja är en förstklassig olja som bevarar ädelträets lyster och tar bort gråheten i uttorkat trä. Passar för framför allt feta exotiska träslag som teak, mahogny etc. och andra olackerade trätyper utomhus. Utmärkt för utemöbler, ytterdörrar, ädelträ på båtar, fönster, trösklar m.m. Lämplig både som första behandling och som underhåll. Även för behandling ovan vattenlinjen på däck och inne i båtar.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja
Volymtorrhalt	44%
Densitet	0,86 kg/l
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	24–48 h
Övermålningsbar	48 h
Genomtorr	48 h
Kulör	Brun (teak-kulör)
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Före målning

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort, stålborstat och/eller slipat. Löst, poröst och nedbrutet trä avlägsnas. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla. Underlagets temperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C.



Teakolja

Målning

Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan är mättad. Vänta några minuter och torka sedan bort överskottet av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå. Den höga torrhalten gör att oljan inte är lämplig som grundolja för efterföljande övermålning med färg. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

OBS! Trasor indränkta i teakolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.