

Hagmans - Golvfärg 1K

Produktbeskrivning

Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark, diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan/ akrylat.

Användningsområden

Produkten är lämplig för betong- och träytor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för lättare trafik inom handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan och smutsbeständigheten kan färgen överlackas med Klarlack 1K. OBS, använd Hagmans Golvfärg EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-25°C		
Lagringstid, år	2 år	Year	
Rengöring/spädning	vatten		
Volymtorrhalt	Ca 40%	%	
Användningsområde	Målning av betong och trägolv		
Basmaterial	Akrylat		
Genomtorr	5-7 dagar		
Densitet vid 20°C	Ca 1,15		
Glans	Ca 40		
Materialåtgång	8-10	m ² /l	
Brukbar	12 timmar (20°C)		
Övermålningsbar	3 timmar		

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling:

Stäng av ev. golvvärme innan målning. Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syratvättning. Använd Hagmans Dammbindning 1K som primer för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka ytan på betongytor utomhus, t.ex. på balkonger eller trappor. Vid obehandlade träytor bör kvistarna behandlas med Hagmans Spärrgrund och därefter bör hela ytan grundmålas med trä/snickerigrund för att minska risken för missfärgning från trähartser (gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag späds färgen med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C. Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta. TillsatsMatteringspasta Glans-Golvfärg 1K 5% 30 10% 20 15% 15 20% 10 Matteringspasta används endast i sista färgskiktet. Ovanstående glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på 1K: 0,1 l/m².

Målning:

Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga avtryck.

Efter Målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Färgrester får ej hällas ut i avloppet. Metallhandtag skall skiljas från plastburken när man återvinner burken.

Hagmans - Asfaltkitt

Produktbeskrivning Kitt baserat på mjuk specialasfalt, fibrer och fillermaterial. Fäster även på fuktiga ytor.

Användningsområden Plåtskarvar och sprickor runt skorstensbeslag, stosar, kupoler och takluckor. Skarvar i takpapp samt ståndfalsade plåttak.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet	1,3	kg/l	
Vikttorrhalt	Ca 80	%	
Torktid	Vid +15°C: 1mm/24 tim		
Brandfarlighet	Brandfarligt. Brandklass 2b.		
Lagringstid, år	2	Year	

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling: Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Grundstryk plåtytor med Hagmans Plåtprimer och övriga ytor med Hagmans Asfaltprimer.

Applicering: Påför Hagmans Asfaltkitt med t. ex. stålspackel. Sprickor och större hål bör/ skall vävarmeras. Applicera ett skikt Asfaltkitt, lägg väv som armering och täck över med ytterligare ett klisterskikt.