

# Kallasfalt

---

**Produktbeskrivning:**

Asfaltslösning avsedd för fuktisolering.

**Användningsområde:**

Fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.

**Teknisk information:**

Basmaterial:	Asfaltslösning
Densitet:	0,93 kg/l
Materialåtgång:	2-4 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag
Torktid:	ca 6 tim vid 20°C
Lägsta appliceringstemp:	+5°C
Kulör:	Svart

**Förbehandling:**

Underlaget skall vara torrt och rengjort.

**Bruksanvisning/Applicering:**

Appliceras med borste, pensel eller roller. Obehandlade betongytor grundas med Hagmans Asfaltprimer alt. Hagmans Kallasfalt utsatt med 20% lacknafta. Därefter appliceras utspädd Kallasfalt.

