

Hagmans - Aquabarr MIR

Produktbeskrivning	Enkomponent, vattenburen tjockfilmsfärg med inbyggt rostskydd.
Användningsområden	Tak/fasadfärg för plåtytor där det fläckvis finns lättare rostangrepp. (Ej lämplig på plåt av PVF2-typ)

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Modifierad akryl		
Applicerings temperatur	Mellan +7-+30 grader vid applicering och under torktiden	°C	
Densitet	Ca 1,2 kg/L, något beroende på kulör.	kg/l	
Materialåtgång	0,6 L/m ²		
Volymtorrhalt	38 %	%	
Torktid	Ca 4 tim vid +20 grader och rh på 50 %		
Glans	Ca 15		

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling:	Ta bort så mycket som möjligt av befintligt ytskikt som färg. Rost avlägsnas med vattenblåster, skrapa, stålborste eller dylikt. Tvätta ytan med Hagmans Målartvätt ute alt. Hagmans Tak/Fasad underhållstvätt. Om man vid förarbetet kommit ner till galvade ytor som inte varit exponerade för väder och vind skall dessa betas med Hagmans Betvätska innan applicering av AquaBarr MIR. Om ytan som skall behandlas är belagd med pvc (plastisol) som innehåller mjukgörare skall ytskiktet avlägsnas.
Bruksanvisning:	Färgen appliceras i minst två sprutomgångar om vardera ca 300 my vått = 0,30 l/m ² , detta för att få en snabbare genomtorkning. Torktiden är ca 4 tim. vid +20 C° och rh. på 50 %. Produkten kan även rollas eller penslas på, det krävs då tre behandlingar för att uppnå rätt skiktjocklek. För att uppnå för produktens optimala egenskaper skall skiktjockleken ligga mellan 220-300 my torr film. Temperaturen skall ligga mellan +7-+30 C° vid applicering och under torktiden. Om temperaturen på underlaget är högre än 40°C, försämras appliceringen och vidhäftningen. Porer eller bubblor kan uppkomma i färgfilmen. Obs. Vid målning av ljusa kulörer upp till S2000-N rekommenderas 3 strykningar där den första appliceringen görs tunt.

Efter Målning:

Töjningsprov på torrfilm 200 my ca 150 %. Flexibel ner till -7 grader