Protäck V

Produktbeskrivning

Vattenburen, halvmatt och snabbtorkande plåtfärg för tak >15° lutning och fasader utomhus.

Användningsområde:

Används som täckfärg på obehandlade eller tidigare målade förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor, industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, polyester, akryl och åldrad PVC-plastisol. (Ej lämplig på plåt av PVF2-typ.)

TEKNISK DATA:

Bindemedel:	Styrenakrylat/akrylat
Glans:	Halvmatt
Rengöring/spädning:	Vatten
Materialåtgång:	4–8 m²/L.
Luft-/yttemperatur vid målning:	Minimum +5°C
Volymtorrhalt:	41%
Målningsverktyg:	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr:	2–4 h
Övermålningsbar:	12 h
Genomtorr:	24–48 h
Kulör:	Svart, Vit/bas A, C-bas
Brandfarlighet:	Ej brandfarligt
VOC-kategori:	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)
Förpackningsstorlekar:	1, 2,7, 9 och 18 L

Hagmans Nordic
Förläggarevägen 2, 511 72 Fritsla
Telefon: 0320 189 00
info@hagmansnordic.com

Protäck V

Förbehandling:

Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts, lös färg och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitterschnittmetoden. Ytorna tvättas med Hagmans Målartvätt Tak/Fasad. Oxiderade förzinkade ytor behandlas med Hagmans Betvätska. Rostiga ytor rengörs genom sandblästring eller maskinell stålborstning. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger (beroende på graden av rost) med Hagmans Plåtprimer. Aluminiumytor betas och primas före applicering av färg.

Bruksanvisning (inkluderar applicering):

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten.

Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

Nya omålade ytor: Applicera Protäck V med pensel, roller eller spruta (t.ex. Wagner PS 3.29 airless med lämpligt munstycke). Stryk minst två gånger. (Minimum 120µm torrt). Tre strykningar ger ett ännu mer effektivt långtidsskydd.

Underhållsmålning: Efter rengöring och borttagande av lös färg fläckstryks den bara, rostfria plåtytan med Protäck V. Rostiga, rengjorda stålytor grundas med Hagmans Plåtprimer upp till 2 gånger beroende på mängden rost. Taket övermålas med Protäck V till ca 120 µm torrskiktstjocklek.