

Betongtaksfärg



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-04-03

Sida 1/3

PRODUKTBESKRIVNING

Hagmans Betongtaksfärg är en snabbtorkande flexibel akrylatbaserad färg. Den är vattenavstötande, diffusionsöppen och UV-resistent, den är enkel att applicera och ger ett snyggt tak med optimalt skydd mot väder och vind.

Produkten används på tak av betong t.ex. betongpannor.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	ENHET	VÄRDE	METOD
Användningsområde		Målning av betongpannor	
Bindemedel		Akrylat	
Volymtorrhalt		Ca 35%	
Vikttorrhalt		Ca 43%	
Densitet		Ca 1,15 kg/l	
Glans		Svart: 12 och 20. Övriga kulörer: 20.	
Rengöring/spädning		Vatten	
Materialåtgång		3-6m ² /liter och skikt. Materialåtgången kan variera beroende på ytans struktur och beskaffenhet. Grov struktur och poröst underlag ökar åtgången.	
Luft-/yttemperatur vid målning		7-30°C, max 80%RF	
Målningsverktyg		spruta, pensel, roller	
Övermålningsbar		1-6 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.	
Genomtorr		24-48 timmar	
Kulör		Svart (S9000-N), tegelröd (S4050-Y60R), grå (S4000-N), brun (S8010-Y70R), mörkgrå (S7500-N), antracitgrå (S8502-B), specialkulörer mot beställning.	

Betongtaksfärg



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-04-03

Sida 2/3

BRUKSANVISNING

Före målning

Taket skall vara rent och torrt före applicering av Betongtaksfärgen. Rengör med Hagmans Målartvätt Tak/Fasad enligt föreskrift.

Laga sprickor och hål med Hagmans Golvspackel.

Målning

Applicera färgen i två skikt. Vid sugande underlag späds första skiktet med 10-20% vatten. Med spruta är det lätt att applicera rätt mängd Betongtaksfärg. Exempel på lämplig spruta är, Wagner PS 3.29 eller PS 3.31 försett med lämpligt munstycke (ca 13-17). För "gör-det-självare" fungerar även enklare sprutor, t.ex. Wagner Project Pro 117 eller 119. Det går även bra att använda pensel eller roller. Vädret måste vara stabilt utan regn.

Betongtaksfärg



Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

CE	
Hagmans Nordic AB Box 112 51110 Fritsla	
14	
EN 1504-2	
55742-003	
Product for the protection of concrete surfaces Coating	
Permeability to water vapour Capillary absorption and permeability to water Adhesion strength	Class I $w < 0,1$ $\text{kg/m}^2\text{h}^{1/2}$ $>1,0 \text{ N/mm}^2$