

Produkt datablad



BASIC 2-skikts Klarlack

- Används till:** att ge bättre glans och väderbeständighet på 1-skikts lacker och 2-skikts Baslack genom överlackering med 2-skikts klarlack.
- Fördelar:** snabbtorkande, hög glans, bra kemikaliebeständighet.
- plus: fri från freon (CFC)
fri från bly, kadmium, krom
- Bindemedel:** akrylharts
- Filmtjocklek:** efter 2 korsande skikt: ca. 30 - 40 µm
- Torktid:**
- dammtorr: efter 5 - 10 minuter
 - klibbtorr: efter 30 - 40 minuter
 - genomtorr: efter 24 timmar
- Överlackbar:**
- med sig själv: när som helst
 - andra lacker: när som helst.
- Observera:** Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.
- Lackuppbyggnad:**
- på **metall:**
1. AK Rostskyddsgrund
 2. AK Filler/Häftgrund
 3. AK Original 2-skikts Baslack
 4. AK 2-skikts Klarlack