

Produkt datablad



BASIC Skyddsklarlack

- Användes till:** trä, metall, glas, keramik och många plastmaterial.
- Fördelar:** snabbtorkande, blank respektive matt yta, bra kemikaliebeständighet.
- plus: fri från freon (CFC)
fri från bly, kadmium, krom
- Bindemedel:** nitro-alkydharts
- Filmtjocklek:** efter 2 korsande skikt: ca. 30 - 40 µm
- Torktid:**
- | | |
|------------|---------------------------|
| dammtorr: | efter ca. 5 -10 minuter |
| klibbtorr: | efter ca. 30 - 40 minuter |
| genomtorr: | efter ca. 24 timmar |
- Överlackerbar:**
- med sig själv: när som helst.
 - med andra Auto-K lacker: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts, eftersom det då finns risk för resning av lacken.

Lackuppbyggnad:

på trä

1. Trägrund
2. Täcklack
3. Skyddsklarlack

på metall

1. AK Rostskyddsgrund
2. AK Filler/Häftgrund
3. Täcklack
4. Skyddsklarlack

på keramik

1. AK Filler/Häftgrund
2. Täcklack
3. Skyddsklarlack

