

Marine Filler

BRUGSANVISNING: Hagmans Marine Filler er en 2-komponent spartelmasse til marin anvendelse, som er meget nem at slibe. Reparerer revner og mindre hul i glasfiberarmeret plastik, stål, aluminium, træ etc. Til anvendelse over vandlinjen.

Forbehandling: Underlaget skal være rent og tørt. Affedtes med fortynder og tørres. Ved rustskader skal overfladen slibes ren. Ved lakskader skal lakken kun slibes med korn 180-240 for ikke at skade galvaniseringen.

Blanding: Komponent A blandes med 2-3% komponent B, til der opnås en homogen farve. Overdosér ikke! Bland ikke mere end der

bruges inden for 5 minutter. **Påføring:** Marine Filler påføres med metal - eller gummispartel.

Bedste arbejdstemperatur er +20°C. Værktøj rengøres med fortynder. **Efterbehandling:**

Efter ca. 15 minutter ved +20°C er Marine Filler klar til at blive slebet. Marine Filler kan slibes jævn med sandpapir korn 120 eller finere. Afslut med korn 180 eller finere, for at undgå slibespor i den efterfølgende behandling. **Lagringstid:** 1 år. Skal opbevares køligt.

Teknisk information:

Basismateriale: Umættet polyester
Hærdertype: 50%-ig dibensoylperoxid
Spec. vægt: Ca. 0,8 kg/l.
Flammepunkt: Ca. +31°C
Brandklasse: 2b
Geleringstid ved +25°C: 5 min. 2% hærder.
Hærdetid: 10-15 min.
Emballage: Komp.A (spartel) leveres i dåse.
Komp.B (hærder) leveres i tube.
Blandingsforhold: Tilsæt 2-3% komp. B til komp. A og bland omhyggeligt.
Opbevaringstid: 1 år

