

Stålplast Grundprimer CA

Produktbeskrivelse:

komponent epoxygrunder til industriel brug med meget gode rustbeskyttende egenskaber.

Anvendelsesområde:

Epoxygrunder CA er fremstillet til anvendelse på pladefri overflader eller aluminium, som senere skal belægges med sprøjtespartelmasse eller dækmaling. Dette gøres hovedsageligt for at stabilisere lakeringssystemet.

Teknisk information:

Basismateriale: Højmolekylær epoxy
Hærdertype: Polyaminoamidaddukt
Spec. vægt: A-komp. 1,43 kg/l.
B-komp. 0,84 kg/l.
Blandet i ens volumen 1,14 kg/l.

Blandings.-
forhold: A-komp. og B-komp. blandes omhyggeligt i ens volumenforhold.

Brugstid: Opblandet i lukket beholder mindst 3 døgn.

Brandklasse: 2 b

Fortynder-
middel: Cellulosaforthynder max 10%

Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Alle flader, som skal behandles med Stålplast Grundprimer CA, skal være rengjorte for fedt, olie og lign.

Brugsanvisning:

A-komp. og B-komp. blandes i ens volumenforhold (fx 1 l A-komp. blandes med 1 l B-komp. og omrøres omhyggeligt).

Fortynding: Hvis der skal fortyndes, kan dette ske med Cellulosefortynder.

Især hvis finish-lakken (toplakken) skal lægges direkte på primeren eller ved fx mellemsprøjtning, dvs., hvis man vil isolere sprøjtespartel og lign. med et lag Stålplast Grundprimer CA, er det meget vigtigt, at primeren får lov at flyde ordentligt ud. Ved fortynding med Fortynder 4000 eller cellulosefortynder flyder primeren ud. Hvis primeren ikke flyder ordentligt ud, kan lakken komme til at ligne skrællen på en appelsin, hvilket virker negativt på glansen.

Tørretid: Stålplast Grundprimer CA skal være tør og mat, inden man går videre i processen. For at sprøjtespartel skal hæfte på forzinket (galvaniseret) metal, skal denne først behandles med Grundprimer CA.

Slibning: Stålplast Grundprimer CA slibes med fordel i vådt (fjern dog vandet så hurtigt som muligt efter slibningen). Ved tørslibning mærkes en vis "sejhed" i primeren, hvilket gør slibningen sværere. Slibning skal næsten udelukkende foretages på uhærdet primer. Normalt skal Stålplast Grundprimer CA ikke slibes før overmaling med en toplak. Som regel kan man sige, at hvis primeren skal vente 4-5 timer inden den sprøjtes, bør man slibe. Ved rustbeskyttelsesmaling af stål- og aluminiumskonstruktioner, hvor Stålplast Grundprimer CA alene er rustbeskyttelsen, sprøjtes i lagtykkelser på 70-80 my i to omgange for det bedste resultat.

Pakninger:

Artikelnummer:

11160 Dåse 6 x 0,8 l.

11164 Dåse 10 l.