

Gulvbelægning HP Plus

Produktbeskrivelse:

Gulvbelægning HP er en 2-komp. opløsningsmiddel fri Epoxy belægning som anvendes til 2-3 mm Selvudjævnende og 4-6 mm høj fylde belægninger. Også velegnet til at bygge fald og meget stærke reparationer i beton gulve.

Anvendelsesområde:

Produktet er fremstillet til beton og cement gulve. Selvudjævnende belægninger anvendes som en slidstærk og kemikaliebestandig belægning med høj blank og glat overflade. Højfyldt belægning anvendes som en meget slidstærk afjævnings masse som tåler fugtighed. Toppes ofte med HP Selvudjævnende for at opnå en rengøringsvenlig overflade. Top stryges den højfyldte belægning 2 gange med Gulvmaling EP-V bibeholdes en diffusionsåben overflade.

Teknisk information:

Diffusions

egenskaber: Selvudjævnende belægning er tæt Højfyldt belægning kan udføres diffusionsåben.

Densitet: 1,34 (A+B)

Brugstid: 30 min.

Hærdetid

ved +15°C: Gulvet kan betrædes efter ca. 15 tim. og er gennemhærdet efter 7 døgn. OBS! Laveste gulvtemp. 12°C

Glans: 90 (Selvudjævnede)

Brandfarlig: Ej brandfarlig

Materialforbrug: Selvudjævnende: A+B-komp. + epoxyfiller ca. 1,85 kg/m² pr. mm

Lagertid: 2 år

Forbehandling:

Nyt betongulv skal hærde i mindst 3 uger og være tørre inden belægnings arbejdet påbegyndes. Cement huden fjernes med blæsning eller slibning. Eksisterende gulve rengøres omhyggelig inden blæsning eller slibning. Grundes altid med Hæfteprimer EP eller hurtigprimer EP inden belægningen.

Brugsanvisning:

Blandings- Selvudjævnende forhold:

A-komp. 9,4 vægtdele

B-komp. 2,6 vægtdele

Epoxyfiller 15 vægtdele

Blandings- Højfyldt

Forhold: A-komp. 9,4 vægtdele

B-komp. 2,6 vægtdele

JP-sand 60 vægtdele

Bland først A- og B-komponent grundigt og tilsæt derefter filler resp. sand. Til Højfyldt anvendes tvangsblender.

Påføring:

Selvudjævnende: Den blandede masse hældes straks ud på gulvet og fordeles med stift skraber eller stålbrædt og efterfulles med pig rulle/nåle vals.

Højfyldt: Den blandede masse fordeles med en doseringskasse og glattes med en speciel glitte-maskine.

Mindre områder kan lægges med et stålbrædt.

Emballage størrelser:

12 kg + tromle 300 kg

12 kg pakning indeholder;

A-komp. 9,4 kg leveres i 20-liters spand +

B-komp. 2,6 kg leveres i 4 liter dunk.

Kulør:

003 Grå

Artikel nr.

38298 = 12 kg A + B



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38298-001	
Fugefrie hærdeplastbelægninger til indendørs anvendelse (System ifølge produktdatablad)	
Brandklasse	C ₁ -s1
Frigørende af korrosive emner	SR
Vandpermeabilitet	NPD
Slidbestandighed	RWA 1
Vedhæftning	B 2,0
Slagfast	≥ IR4
Lydisolering	NPD
Lydabsorbering	NPD
Termisk modstand	NPD
Kemisk bestandighed	NPD