



Dæklak 2K Mat

Produktbeskrivelse:

En vandbaseret 2-komponent klarlak, som hovedsageligt er udviklet til lakering af indendørs beton- og trægulve. Produktet giver et mat, slidstærkt, modstandsdygtigt og gulningsbestandigt laklag. Lakken er kompatibel med Hagmans gulvmaling/belægninger og den anbefales, hvor der ønskes en mat, slidstærk og letfejlig overflade. Dæklak 2K Mat kan også anvendes på linoleum, plastikgulve/pvc.

TEKNISKE DATA:

Anvendelsesområde	Lak for beton, træ, linoleum og plastikgulve
Bindemiddel	Polyuretandispersion. Alifatisk polyisocyanat.
Farve	Transparent
Vægt af tørstofindhold	32 %
Densitet	A-komp: 1,05 kg/l, B-komp: 1,1 kg/l. Blandet: 1,06 kg/l
Glans	5, mat
Materialeforbrug	Ca. 10-15 m ² /l
Rengøring/fortynding	Vand
Blandingsforhold	10 dele A/1 del B
Brugstid	4 timer
Luft-/udendørstemp ved maling	Min +10 °C (gulvtemperatur)
Maleværktøj	Pensel eller filtrulle
Kan overmales	Efter 3 timer (20 °C/60 % R.H.). Hvis lakken har hærdet i mere end 24 timer, kræves der mellemslibning.
Brugbar	Efter ca. 24 timer (20 °C/60 % R.H.) let anvendelse
Lagringstid	1 år: Skal opbevares frostfrit.
Diffusion	Diffusionsåben
Gennemhærdet	3 døgn



Dæklak 2K Mat

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Tidligere malede eller lakerede overflader skal slibes mat. Kontrollér, at al voks, polish etc. er fjernet fra gulvet ved maling af linoleum, plastikgulve/pvc.

Brugsanvisning/påføring:

Ryst dåsen i 1 minut. Hæld i hærderen i spanden. Ryst blandingen i spanden i 1 minut, og lad det stå i 10 minutter inden påføring. Blandingen skal anvendes inden for 4 timer.

Lakken påføres i 1-2 lag med pensel eller filtrulle. Sugende underlag kan kræve et tredje lag. Ved lakering af ubehandlede trægulv, skal rejsningen af træfibre slibes grundigt ned efter den første påføring, og alt slibestøv skal fjernes for at opnå en rigtig glat overflade. Indflytning af møbler kan ske efter 1 døgn. Ved tungere møbler og måtter er det dog en fordel at vente ca. en uge, da lakken først opnår maksimal hårdhed efter en uge.