

Gulvimprægnering EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans Gulvimprægnering EP-V er en 2-komponent vandbaseret epoxy-maling.

Teknisk information:

Diffusions-

Egenskaber:	Gennemtrængeligt for vand i dampform.
Densitet:	A: 1,05, B: 1,26
Anvendelsestid:	Maks. 2 timer
Hærdetid:	Beregn ca. 10 timers hærdetid ved +15 °C:
Overmaling:	Lakken kan overmales efter 12 timer ved +15 °C, vent dog ikke længere end højst 24 timer. Dette gælder både gulv og tag. Det færdigmalede gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer, og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. Bemærk! Laveste gulv/tagtemperatur +10°C.
Glansværdi:	Ca. 80, blank
Brandfarlighed:	Ikke brandfarlig/brannfarlig
Materialeforbrug:	1 kg rækker til ca. 8 m ²
Lagringstid:	2 år. Opbevares frostfrit.
Tørstof:	53 % 1 påføring giver ca. 50 µm.

Anvendelsesområde Gulv:

Hagmans Gulvimprægnering EP-V er først og fremmest udviklet til betongulv, men kan også anvendes på gulv af træ eller fiberplader. Velegnet til støvbinding af nye betongulve (1 behandling) eller imprægnering (2 behandlinger). Da produktet har gode diffusionsegenskaber, er den velegnet til maling af jordgulve.

Forbehandling:

Nye betongulve skal være hærdet i mindst 1 uge, være tørre og fri for snavs, olie og lignende. Cementhuden skal fjernes ved f.eks. slibning, sandblæsning eller syreafvaskning.

Anvendelsesområde Tag:

Anvendes som grunder (1 behandling) af fabriksmalede eternit- og minerit-plader inden maling med Hagmans Tagbelægningsmaling Akryl. Dette for at garantere vedhæftningen og for at undgå dannelse af bobler.

Forbehandling:

Et nyt betongulv skal harde i mindst 1 uge. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask med Hagmans Tag/Facadevask (ikke højtryksvask), og børst og skrab overfladen, som skal renoveres, med en stålbørste efter behov. Lad taget tørre helt inden maling.

Brugsanvisning:

Blandningsforhold: Komponent A 3 vægt del
Komponent A 7 vægt del

Fortynding: Fortynd med ca. 10-20 % vand ved grunding på sugende underlag.

Påføres med pensel eller rulle. Sørg for god ventilasjon, så vandet fordamper inden malingen tørrer. Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en mat og plettet overflade. Der kræves to lag for at få en jævn glans på porøse overflader. Små mængder op til ca. 1 kg kan man blande manuelt med en rektangulær rørepind. Større mængder bør blandes med en elektrisk eller tryklufdsdrevne maskinblander, f.eks. en langsom boremaskine med passende blandevinge. Det anbefales at bruge beskyttelse mod sprøjtning. Pensler og anden udrustning rengøres med vand. Bruk arbejdshandsker.

Farve:

Transparent/svagt gul.

Forpakninger:

Artikelnummer:
39032 4 kg
39034 10 kg



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39032-002	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning Slidbestandighed Bestandighed mod stærke kemisk angreb Slagfast	B _{ii} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klasse I Klasse I