

# Klarlak 1K

**Produktbeskrivelse:**

Hagmans Klarlak 1K er en slidstærk 1-komponent polyuretanbaseret klarlak, der er nem at bearbejde.

**Anvendelsesområde:**

Produktet er først og fremmest udviklet til lakering på Hagmans Gulvmaling 1 K med eller uden mønstre for at/å forbedre slidstyrken. Den er også velegnet til underlag af træ eller parket. Bør ikke anvendes på garagegulv. Forbehandling: Underlaget skal være rent, tørt og fast. Tidligere malede eller lakerede overflader skal slibes mat. Bemærk! Underlag af træ, kun til indendørs brug!

**Teknisk information:**

Materialebasis: Polyuretandispersion  
Densitet: 1,04 kg/liter  
Tørstof: 33 væg%/ 30 volumen  
Glans: Blank ca. 90 / Halvblank ca. 40 /  
Matt ca. 20

Materialeforbrug: 10 m<sup>2</sup> pr. liter pr. lag.  
Tørretid: Kan overmales efter ca. 3 timer.

Brugbar efter: ca. 12 timer.

Fuld slidstyrke efter: 5-7 døgn

Lagringstid: 2 år

Rengøring: Vann

Fortynding: Skal ikke fortyndes.

Opbevaring: Frostfrit

**Påføring:**


Lakken skal omrøres grundigt inden påføring. Lakken påføres i 1-2 lag med pensel eller filtrulle. Sugende underlag kan kræve et tredje lag. Ved lakering af ubehandlede trægulv, skal rejsningen aftræfibre slibes grundigt ned efter den første påføring, og alt slibestøv skal fjernes for at opnå en rigtig glat overflade. Indflytning af møbler kan ske efter 1 døgn. Ved tungere møbler og måtter er det dog en fordel at/å vente ca. en uge, da lakken først

opnår maksimal hårdhed efter en uge. Laker ikke ved temperaturer under 10°C.

**Pakinger:**

39071 40 1L  
39072 40 4L  
39074 40 10L  
39081 90 1L  
39082 90 4L  
39084 90 10L  
39091 20 1L  
39092 20 4L  
39094 20 10L



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
39070-002	
EN 1504-2	
Produkt til overfladebeskyttelse af beton Belægning	
Brandklasse Gennemtrængeligt for vanddamp Kapillær absorbering og gennemtrængeligt for vand Vedhæftning	B <sub>fl</sub> -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>  >2,0 N/mm <sup>2</sup>