



# Liniemaling 1K

**Hagmans Liniemaling 1K** er først og fremmest udviklet til maling af linjer indenfor industri og handel. Den er en modstandsdygtig, diffusionsåben og vandbaseret maling med god lys- og glansbestandighed, baseret på polyuretan, og som er let at arbejde med. Ekstra god slidstyrke og modstandsdygtighed mod snavs opnås ved at malingen overlakeres med Hagmans Klarlak EP-V eller Klarlak 1K.

## Teknisk information

Materialebasis: Polyuretan/akrylat

Densitet: 1,2

Tørretid:

Overmalings-

bar efter: 3 timer

Brugbar: 12 timer

Fuld slidstyrke: 5-7 døgn

Glansværdi: Ca. 40 (halvblank)

Materiale-

forbrug: 1 liter rækker til ca. 10 m<sup>2</sup>,  
per lag

Diffusions-

egenskaber: Gennemtrængeligt for vand i  
dampfase ved maximum 2 lag  
for hvert lag 0,1 L/m<sup>2</sup>

Lagringstid: 2 år. Skal opbevares frostfrit

Tørstof: Ca. 47 vægtprocent

Brand-

farlighed: Ikke brandfarlig

Fortynding: Ved grunding på sugende  
underlag spædes farven med  
20% vand.

Laveste

Brugstemperatur: +5°C

**Forbehandling:** Underlaget skal være rent og tørt, og ved behov slibes mat.

**Påføring:** Med pensel eller rulle. Bør påføres i to lag. Sørg for god ventilation. Ved luftfugtighed over 85% kan der opstå en mat og plettet overflade. Pensler og anden udrustning rengøres med vand. Laveste overfladetemperatur er +5°C.

**Emballage:** 1 L, 4 L

**Farver:**

Næste NCS er:

Gul: S0560-Y

Rød: S1580-Y90R

Hvid: S0500-N

