



# Takbeläggningfärg

## Produktbeskrivelse:

Opløsningsbaseret akrylbelægningsfarve.

## Anvendelsesområde:

Produktet er primært til brug på tag af plader, ubehandlede fiber-cementplader (eternit) og pap. Betonog asfaltoverflader, som f.eks. tennis- eller inlinebaner kan også behandles med tagbelægningsfarven.

## Teknisk information:

Densitet: 1,15

Tørstof: ca 55%

Påførings-temperatur: fra +7°C op til +30°C

Tørretid ved +15°C: Ca. 6 timer.

Materialeforbrug: Ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> for hvert lag på tætte overflader, som f.eks. plader. Ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> for hvert lag på sugende overflader, som f.eks. pap og eternit. Grov overfladestruktur øger materialeforbruget.

Glans: Mat

Brandfarlighed: Brandfarlig. Brandklasse 2b.

Fortynding: 1. Ved påføring med pensel eller rulle på sugende underlag spædes farven op med 10-20% nafta/terpentin (aromahold >16 %).  
2. Ved påsprøjtning bør produktet fortyndes med 15-20 % Hagmans syntetiske fortynder (Xylen).  
Bemærk! På asfaltunderlag skal farven ikke fortyndes.

Lagringstid: 2 år.

## Brugsanvisning:

**VIGTIGT!** Kontrollér at underlaget er helt tørt, inden du begynder. Regn umiddelbart efter påføringen påvirker ikke materialets tæthed. Kraftig regn umiddelbart efter påføringen kan dog påvirke overfladestrukturen og medføre at overfladen flækker. På relativt nyt tagpap/asfaltunderlag er der risiko for opblødning

af asfalten. Dette sker normalt kun ved det første lag. Pap- og asfaltoverflader kan dog være bløde i op til en uge efter behandlingen. Prøvemaling bør foretages på tidligere behandlede overflader for at garantere en god vedhæftning. Der behøves normalt to lag for at opnå en jævn farve.

## Tag af plader:

Fjern al rust og løs farve. Rengør overfladen for snavs og sodrester. Grund rustne dele med Hagmans Grip On Primer. Revner eller huller i pladen kan repareres med Hagmans Epoxy spartelmasse. Påfør tagbelægningsfarven med pensel, rulle eller sprøjtepistol. Se Fortynding under Teknisk information.

## Fibercementplader (Eternit):

Rengør taget for snavs og eventuel mos. Ved afvaskning skal vandet filtreres for at fraskille asbest. Revner og huller på eternit og plader kan repareres med Hagmans Epoxy spartelmasse, der kan forstærkes med armeringsnet. Det anbefales ikke at påføre tagbelægningsfarven på tidligere behandlet eternit. Påfør tagbelægningsfarven med pensel, rulle eller sprøjtepistol. Ved maling med Tagbelægningsfarve på nyt eternit må underlaget grundes med Hagmans Gulv/ tagimprenering før maling. Alle eternitplader type B5 og B9 kan ikke malerbehandles! Se Fortynding under Teknisk information.

## Tagpap:

Rengør taget for snavs og eventuel mos. Revner og huller kan repareres med latexfog. Større revner og huller forstærkes med glasfiberbærvæv i fogen. Påfør tagbelægningsfarven med pensel eller rulle. På asfaltunderlag skal farven ikke fortyndes. Bemærk! Tagpap som tidligere er blevet repareret med tagmasse baseret på asfalt eller tjære kan ikke behandles med tagbelægningsfarven.

## Forpakninger:

1 kg, 4 kg og 20 kg

