



Protäck V

Produktbeskrivelse:

Vandbaseret, halvmat og hurtigtørrende metalmaling til tag > 15 ° hældning og facader udendørs. Anvendes som dækmaling på nye eller tidligere forzinkede (galvaniserede) stål- og metaloverflader. (Ikke egnet på metal af type PVF2). Malingen har en meget god vedhæftning og en overflade, som er regnsikker allerede efter ca. 4 timer.

TEKNISK DATA:

Binder:	Styrene acrylic/acrylic
Volume stoffer:	41%
Gloss:	Semi matt
Tynder rensning:	Vand
Matriale forbrug:	4–8 m ² /L.
Temperatur til maling:	Minimum +5°C
Værktøj til maling:	Børste, rulle og sprøjtepistol
Støvtør:	2–4 h
Overmalbar:	12 h
Komplet tør:	24–48 h
Holdbarhed:	2 år hvis uåbnet, frostfri opbevaring
Kulør:	hvid
Brændbar:	Ikke brandfarlig
Voc Kategori:	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)
Emballage:	1, 2,7, 9 och 18 L

Forbehandling:

Vask overfladerne med Hagmans Malervask eller Hagmans Tag/Facade Vedligeholdelsesvask. Oxiderede forzinkede overflader behandles med Hagmans Bejdsevæske. Rustne overflader rengøres ved sandblæsning eller maskinel stålbørstning. Derefter grundes de tidligere rustne overflader en eller to gange (afhængig af graden af rust) med Hagmans Metalgrunder. Aluminiumoverflader bejdses og grundes, inden påføring af maling. Inden maling skal overfladerne være tørre, faste og omhyggeligt rengjorte for snavs og fedt, og der skal udføres en vedhæftningsprøve ifølge Gitterschnitt-metoden.

Protäck V



Brugsanvisning (påføring inkluderet):

Påfør Prodæk V med en pensel, rulle eller sprøjtepistol (f.eks. Wagner PS 3.29 airless med egnet mundstykke). Påfør malingen mindst to gange. (Minimum 120 Mμ tørt). Tre påføringer giver en endnu mere effektiv langtidsbeskyttelse. Undgå at male i direkte sollys eller ved risiko for dug eller regn.