

## Hagmans - Golvfärg EP-V Snabb

### Produktbeskrivning

Hagmans Golvfärg EP-V Snabb är en tvåkomponent vattendispergerad epoxifärg.

### Användningsområden

Hagmans Golvfärg EP-V Snabb är i första hand avsedd för betonggolv men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för lättare trafik inom industri och handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Epoxy		
Ångdiffusion (V)	Genomsläppligt för vatten i ångform		ISO7783
Vikttorrhalt	53%. 1 strykning ger ca 50 my	%	
Kulör	S3500-N		
Genomtorr	Räkna med ca. 3 timmar härdtid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än högst 12 timmar. Det färdigmålade golvet kan tas i bruk efter ca 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 3-5 dygn. OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C		
Densitet	A-komp. 1,11, B-komp. 1,29		
Brandfarlighet	Icke brandfarligt		
Glans	Ca. 80 blank		
Materialåtgång	Ca. 0,12 kg/strykning. 1 kg räcker till ca 8 m <sup>2</sup>		
Brukstid	1 timma		
Lagringstid	2 år. Lagras frostfritt		

### Appliceringsinstruktioner:

#### Förbehandling:

Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. diamantslipning, blästring eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

**Applicering:**

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdar. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Små mängder, upp till ca. 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig borrmaskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

**Bruksanvisning:**

Blandnings- förhållande: Komp. A 3 viktdelar Komp. B 7 viktdelar Spädning: Ca. 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag. Förbrukningsguide vid två strykningar: Yta m<sup>2</sup> 2 strykningar 7- 2 x 1kg 15- 4 x 1kg 30- 2 x 4kg 45- 2 x 4kg + 4 x 1kg 60- 4 x 4kg 75- 2 x 10kg 150- 4 x 10kg

**Före målning:**

Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta. Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta. Tillsats- Matteringspasta Glans-Golfvärg EP-V 5% 55 10% 40 15% 20 20% 10 Matteringspasta används endast i sista färgskiktet. Nämnade glansgrader är ungefärliga och grundar sig på att man målat ett skikt enligt våra rekommendationer på EP-V: 0,12 kg/m<sup>2</sup> OBS! Matteringspastan rörs ned i färgen efter det att A och B-komponenten blandats. Penslar, roller och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar!

**Efter Målning:**

Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga avtryck.

**Specifikationer:****OBS TEST Blandnings- förhållande:**

Komp. A 3 viktdelar

Komp. B 7 viktdelar

Spädning: Ca. 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag.

Förbrukningsguide vid två strykningar:

Yta m<sup>2</sup> 2 strykningar

7- 2 x 1kg

15- 4 x 1kg

30- 2 x 4kg

45- 2 x 4kg + 4 x 1kg

60- 4 x 4kg

75- 2 x 10kg

150- 4 x 10kg