



2K Epoxi Fyll Primer beige

Artikelnummer:

680032

SprayMax teknologi:

- Bred spraybild, motsvarande den hos en sprutpistol.
- Ger mycket samt god täckning.
- Konstant tryck, ända tills burken är tom.

De allra viktigaste egenskaperna:

- Utmärkt vidhäftning och korrosionsskyddsegenskaper på stål, zinktäckt stål och aluminium.
- Lång pot life (4 dagar).
- Kan övermålas med polyesterprodukter.
- Torkar bra.
- God täckning.
- Lättanvänd, tidsparande applikation.
- Jämnt och bra flöde.
- Kromfri
- Lösningssmedelsbeständig.
- Goda isolerande egenskaper
- Kan övermålas vått i vått efter 20 minuter lufttork / 20°C.

Applikation:

- Primer för alla metaller och NE metallunderlag liksom glasfiber.

Applikationsegenskaper:

- 2-3 korsande sprayskikt.
- 5 min flash off mellan sprayskikten. 1 tim/ 20°C eller 30 min/ 50°C temperatur när objektet skall övermålas.
- Lufttork över natten/ 20°C eller 70 min / 60°C temperatur när objektet skall övermålas. IR- tork är möjlig.
- Kan slipas (våtslipas) med P800-P1000 efter tork över natt / 20°C eller 70 min/ 60°C.

Underlag (ordentligt förbehandlade, rengjorda och slipade.)

- Ren metall
- Zinktäckt metall
- Aluminium
- PE- filler
- Målade ytor
- Glasfiber och polystyren
- Använd inte 2K Epoxi Fyllprimer på etsprimer.

Förbehandling:

- Rengör ytan som skall målas med SprayMax® SILICONE REMOVER, slipa med ändamålsenligt slippapper.
- Blandning av SprayMax®2K EPOXI FYLLPRIMER med härdaren. Tag den röda knappen som sitter i locket, tryck fast den i stiftet i botten av burken, pressa den tills den inte går att trycka ner mer.
- Skaka burken kraftigt i minst 2 minuter före och efter aktivering av härdaren. Testspruta.
- Pot life ca 4 dagar.

Applikation:

- 2 korsande skikt ca 70 microns.

Speciella egenskaper:

- Typ av produkt; epoxiharts.

Viktigt:

- Pot life; ca 4 dagar.
- Om 2K SprayMax ® Epoxi Fyllprimer övermålas efter 24 timmar måste ytan först slipas.
- Enbart för professionellt bruk.
- Lagringstid: 12 månader vid 20°C.