

Stålplast Flexible

Tuotekuvaus:

Stålplast Flexible on 2- komponentti polyesterikitti. Sen täyttemateriaali on hyvin tasaista, mutta kuitenkin joustavaa, niin että sitä on helppo hioa ja se tarttuu helposti. Se säilyttää ominaisuutensa myös polttomaalatesa.

Käyttöalue:

Stålplast Flexibelia käytetään peltivahinkojen korjaamiseen autoissa ja asuntovaunuissa. Sitä voidaan käyttää myös joihinkin kohteisiin veneissä, raudan, keramiikan, kiven, teräksen, puun yms. liimaamiseen ja korjaamiseen.

Tekniset tiedot:

Perusaine: Tyydyttämäyön polyesteri
Kovettaja: 50% 2 -bentsoyyliperoksidi
Suhteellinen tiheys: noin 1,85 kg/l
Leimahduslämpötila: noin +31°C
Paloluokitus: 2b
Hyytymisaika, +25°C: 5 min, 2% kovetteella
Kuivumisaika: Hiontakeuiva noin 15 min
Pakkaus: A- komponentti (kitti) on purkissa.
B- komponentti (kovetin) on putkessa
Sekoittaminen: Lisää 2-3% B- komponenttia Akomponenttiin ja sekoita kunnes väri on tasainen.
Varastointiaika: 1 vuosi
Erikoisominaisuuksia: Stålplast Flexible tarttuu hyvin useimpiin puolikoviin ja koviin muoveihin.

Esivalmistelut

Kittiä tulee käyttää vain kuiviin ja hyvin puhdistettuihin kohteisiin. Hio korjattava kohta hiekkapaperilla niin että ruoste ja irtomaali lähtevät. Öljy ja rasva poistetaan ohenteella.

Käyttöohje:

Stålplast Flexible A-komponentti sekoitetaan huolellisesti B-komponentin kanssa esm. lasi- tai puulevyn päällä. Sekoita vain se määrä kerrallaan minkä ehdit käyttää 4-5:ssä minuutissa. Jos kitti joutuu kestämaan korkeita lämpötiloja (+150oC) käytä noin 1% kovetinta.

Levitys:

Stålplast Flexible levitetään teräs- tai kumilastalla.

Paras työskentelylämpötila on + 20°C. Työaika on silloin noin 4 minuuttia ja kovettumisaika noin 15 minuuttia. Työvälineet ja sekoitusalus voidaan puhdistaa etyyliasetaatilla tai tinnerillä.

Jälkikäsittely:

Noin 15-20 minuutin kuluttua voidaan Stålplast Flexible hioa panssariviilalla tai hiekkapaperilla (80 tai hienempi).

Pakkaukset:

tuotenumerot
10850 Purkki 3 x 0,18 l
10851 Purkki 3 x 0,55 l