

Stålplast Fine

Tuotekuvaus:

Stålplast Fine on notkea ja helposti hiottava 2-komponentti polyesteritasoite, joka jättää jälkeensä tiiviin ja huokosettoman pinnan.

Käyttöalue:

Stålplast Fine 'ia käytetään maalaus- ja peltitöissä kun tavoitteena on erittäin tasainen pinta. Se sopii tavalliselle ja galvanoidulle pellille. Sitä voidaan myös käyttää useimpien kovien materiaalien liimaamiseen ja korjaamiseen.

Tekniset tiedot:

Perusaine: Tyydyttämätön polyesteri
Kovetin: 50%-nen dibensoylperoksidi
Suhteellinen tiheys: noin 1750 g/dm³
Leimahduspiste: noin + 31 °C
Paloluokitus: 2b
Jähmettymisaika noin +20 °C:ssa: 3-4 min.
Kuivumisaika (ilma): 12-15 min
Pakkaukset: A-komponentti (tasoite), toimitetaan purkissa
B-komponentti (kovetin), toimitetaan putkessa
Sekoitusuhteet: Lisää 2-3 %:ttia B-komponenttia A-komponenttiin ja sekoita huolellisesti.
Varastointiaika: 1 vuosi huoneen lämpötilassa

Erikoisominaisuuksia:

Stålplast Fine antaa erittäin tiiviin, tasaisen ja poreettoman pinnan ja se tarttuu tehokkaasti galvanoituun peltiin.

Esivalmistelut:

Tasoitetta kannattaa käyttää vain kuiville, hyvin puhdistetuille pinnoille. Pinnan tulee olla rasvaton, öljytön ja puhdas. Liuota pinta ensin esm Hagmans Silikonborttagning S:llä ja kuivaa. Tarkista tämän jälkeen maalivahingon suuruus. Ruostevahinko hiotaan ensin korkeintaan karkeusaste P80 hiekkapaperilla. Parhaan tuloksen saamiseksi kannattaa hioa niin pieni alue kuin vain on mahdollista. Kaikkein paras ruostesuoja on se mikä tehdään tehtaassa. Sen takia kannattaa välttää puhtaan pellin esille hiomista, jos se on mahdollista, riippuen vahingosta. Tee pinta matakse P.180-240 karkealla hiekkapaperilla jottei galvanosointi vahingoitu.

Hiomisen jälkeen pinta liuotetaan uudelleen.

Käyttöohje:

Stålplast A-komponentti sekoitetaan 2-3 %:iin B-komponenttia lasilevyn, pellin tms. päällä kunnes väri on tasainen. Sekoita kerrallaan se määrä minkä ehdit käyttää noin 4 minuutissa.

Levitys:

Stålplast levitetään kumi- tai peltilastalla. Paras työskentelylämpötila on + 20 °C. Työskentelyaika on silloin noin 3-4 minuuttia. Tasoite voidaan hioa noin 12- 15 minuutin kuluttua. Työkalut puhdistetaan tinnerillä tai etyyliasetaatilla.

Jälkikäsittely:

Spakkeli voidaan hioa noin 12-15 minuutin kuluttua + 20°C lämpötilassa. Käytä hiekkapaperia P.180 tai hienompaa. Käytä lopuksi paperia P.320 tai hienompaa jottei jäisi hiomisnaarmuja.

Pakkaukset:

Tuotenumero:
10860 Purkki 3 x 0,18 l
10860 Purkki 3 x 0,55 l