

Stålplast Micro

Tuotekuvaus:

Stålplast Micro on 2-komponenttinen polyesteri-kitti. Se on erittäin helppokäyttöinen ja helppo hioa.

Käyttöalue:

Sopivia käyttöalueita ovat mm. peltivaurioiden korjaaminen autoissa ja asuntovaunuissa ja jotkut vauriot veneissä. Sillä voidaan myös liimata ja korjata rautaa, keramiikkaa, kiviä, terästä, puuta yms.

Tekniset tiedot:

Perusaine: Tyydyttämätön polyesteri

Kovetin: 50 % bensoylperoksidi

Ominaistiheys: noin 0,8 kg/l

Leimahduslämpötila: noin +31°C

Paloluokitus: 2b

Hyytymisaika

+25°C: 5 min. (2 % kovetin)

Kovetusaika: 10-15 min.

Pakkaus: A-komponentti (kitti)

toimitetaan purkissa

B-komponentti (kovetin)

toimitetaan putkessa

Sekoitus: Lisää 2-3 % B-komponenttia

A-komponenttiin ja sekoita

huolellisesti

Varastointiaika: 1 vuosi

Käyttöohje:

Stålplast Micro A-komponentti sekoitetaan huolellisesti B-komponentin kanssa esm. lasi- tai puulevyn päällä. Älä sekoita enemmän kuin minkä ehdit käyttää 4-5 minuutissa.

Levitys:

Stålplast Micro levitetään teräs- tai kumilastalla.

Paras työskentelylämpötila on +20°C.

Työskentelyaika on noin 5 minuuttia ja

kovettumisaika noin 15 minuuttia. Työtarvikkeet

puhdistetaan etyyliasetaatilla tai tinnerillä.

Jälkikäsittely:

Stålplast Micro voidaan hioa noin 15-20 minuutin

kuluttua panssariviilalla tai hiekkapaperilla

(karheus 80 tai hienempi).

Stålplast Micro:n täytyy saada kovettua noin

25 minuuttia ennenkuin se kestää noin +70°C: n

lämpöä. Muussa tapauksessa materiaali saattaa tuhoutua.

Pakkaukset:

Tuotenumerot

10903 Purkki 3 x 0,18 l

10901 Purkki 3 x 0,55 l

10902 Purkki 2 x 1,3 l