

Polyesterikorjaussarja

Hagmans StålPlast Polyesterikorjaussarja

sisältää sen mitä tarvitset tehdäksesi ammattimaisen ja kustannustehokkaan korjauksen läpimenevään aukkoon autossa, matkailuvaunussa, veneessä tai kotona.

Puhdista pinnat vauriokohdassa ja sen ympärillä esim. silikonipoistoaineella tai tinnerillä, hio pois vanha ruoste karkealla hiekkapaperilla. Hio vauriokohdan ympäristö paremman tarttuvuuden saamiseksi.

Pohjusta mahdollinen paljas metalli Hagmanin Ruostesuojapohjuste 1K -spraylla tai Hagmanin CA-pohjusteella.

Ota esiin lasikuitumatto ja leikkaa sopivan suuri pala vahinkokohtaan. Lasikuitumaton tulee limittyä aukon yli ainakin 2 cm.

Sekoita huolellisesti niin paljon polyesteriä kuin tarvitaan 2 %:lla kovetinta. HUOM! Älä sekoita enempää kuin mitä kulutetaan 4-5 minuutin aikana. Kovettumisaika 6-8 min. Pinta voidaan työstää 20-30 min. kuluttua.

Levitä seos pintaan, johon lasikuitumaton pitää kiinnittyä. Levitä seos mattoon, sen jälkeen aseta matto vauriokohdan yli ja paina kiinni. Voi olla sopivaa kyllästää lasikuitumatto vielä kerroksella polyesteriä ja kovetinta.

Varastointiaika: 1 vuosi
Pakkaus: Art: nr 10950
6 x 250 g

