

Golvfärg HP

Tuoteseloste

Hagmans Golvfärg HP on kaksikomponenttinen pigmentoitu epoksimaali, joka ei sisällä liuotinta, ohutkerrospinnoitukseen ja maalaukseen.

Käyttöalue

Hagmans Golvfärg HP on tarkoitettu ensisijassa peitemaaliksi ohutkerrospinnoituksessa/paksu-kalvomaalauksessa betonilattialle. Yksi kerros Golvfärg HP:tä antaa tiiviin ja kemikaaleja kestävä pinnan. Levitettäessä 0,3 kg/m² saadaan kerrospaksuudeksi noin 220 µm.

Tekniset tiedot

Perusaine: Epoksi
Kovetin: Sykloalifaattinen aminoliitin tätuote
Tiheys: A-komp.: 1,59
B-komp.: 1,05
Seoksena: 1,44
Sekoitettaessa: A-komp 80 painoprosenttia
B-komp 20 painoprosenttia
Aineen kulutus: 0,3 kg/m² (noin 3 m² yhde stä kilosta) antaa ker rospaksuudeksi noin 220 µm.
Säilytysaika
avattuna: 30 minuuttia
Kovettumisaika: Golvfärg HP kestää kävelyä noin 12 tunnin kuluttua. Mahdollinen lisäsively suo ritettava 24 tunnin aikana (24 tunnin jälkeen maali täytyy hioa himmeäksi). Maali saavuttaa täyden kulumiskestävyyden 5-7 vuorokauden kuluttua.

Alin

käyttölämpötila: +12 °C

Kiiltoarvo: noin 90

Kuiva-

ainepitoisuus: 100 %

Tulenarkuus: Ei helposti syttyvä

Diffuusio-

ominaisuudet: Ei läpäise vesihöyryä

Laimennus: Ei laimenneta

Varastointiaika: 2 vuotta

Esikäsittely

Uuden betonilattian on annettava kovettua ainakin 3 viikkoa ja oltava kuiva ennen pinnoitustöiden aloittamista. Sementtiliima poistetaan hiekkapuhalluksella tai jyrsimällä. Pinnan tulee aina olla kuiva ja puhdas liasta, öljystä jne. Maalattaessa vanhan, olemassa olevan maalin tai lakan päälle pinta on aina hiottava himmeäksi ennen Golvfärg HP:n levitystä. Mahdollinen irtoamassa oleva maali tai lakka on poistettava ennen uuden maalin levitystä. Käsittelemätön betonilattia pohjustetaan ensin Hagmans Häftprimer EP:llä, Hagmans Golvfärg EP-V:

Käyttöohje

Molemmat komponentit sekoitetaan hyvin eskenään ennen lattiaan levittämistä. Levitys tapahtuu siveltimellä tai kumilastalla huoparullan kera. Siveltimet ja muut työkalut puhdistetaan asetonilla.

Tuotepakkaus

38125 Golvfärg HP 9002 12kg (tilauksesta)

38135 Golvfärg HP 9003 12kg

Värisävy

Keskiharmaa 9002, Vaaleanharmaa 9003

Hagmans Finland

Puh/Fax: 09-2789659

E-mail: Hagmans@Kolumbus.fi

