

# Tartuntapohja EP

**Tuote:**

Hagmans Tartuntapohja EP on kaksi-komponenttinen, liuotevapaa epoksipohja. Erityisen hyvä tarttuvuus, myös suhteellisen sileisiin pintoihin, ja jopa hieman kosteisiin pintoihin.

**Käyttö:**

Tartuntapohja EP täyttää ja sulkee alustan huokoisuudet, ja pureutuu näin lujasti alustaan, varmistaen koko maalausjärjestelmän hyvän tarttuvuuden. Tartunta-pohja EP:llä voidaan tarvittaessa vahvistaa heikkoja ja kovin huokoisia betonipintoja kestävämmä tulevia pinnoitteita. Hyvin liimaavaa epoksikittä saadaan kun Tartuntapohja EP:n sekoitetaan Mikrotalkkia. Itsestään tasoittuvaa, tasoitetta saadaan kun Tartunta-pohja EP:n sekoitetaan Epoksifillieriä. Erittäin kestävää korjauslaastia, reikien, halkeamien ja kuoppien korjaukseen, saadaan kun Tartunta-pohja EP:n sekoitetaan JP hiekkaa.

**Teknilliset tiedot:**

Ominaispaino: A-komp. = 1,1

B-komp. = 1,01

Käyttöaika: 35 minuuttia.

Kovettumisaika: Ylimaalausväli vähintään noin 10 tuntia, mutta alle 28 tuntia. +15oC Kävelykuiva 15 tunnin jälkeen. Mikäli on epävarmaa, ehditäänkö ylimaalata 28 tunnin sisällä, kannattaa tuoreeseen pohjamaaliin siroitellessa hieman kvartsihiekkää. Näin varmistetaan seuraavan kerroksen tarttuvuus. HUOM ! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 5oC.

Palovaara: Ei palovaaraa

Kuivaainepitoisuus: 100 %

Varastointi: Varastoaika n. 2 vuotta.

**Pinnan esikäsitteleminen:**

Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Mahdollinen rasva ja öljy on poistettava. Sopivia puhdistusaineita ovat esim. Hagmanin rasvanpoistoshampoo, Microrasvanpoisto ja Ajoneuvopesuaine. Uuden betonilattian valupinta, ja kaikki muu huonosti kiinni oleva materiaali, on

poistettava hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai jyrsimällä ennen maalausta.

**Sekoitusohje:**

Komponentti A- 65 paino %.

Komponentti B- 35 paino %.

**Maalaus:**

Pensselillä, telalla tai muovilastalla kun pohjamaalataan. Tehokkain työskentelytapa on levitys lastalla ja jälkitasointu huopatelalla. Kun lattia halutaan tasoittaa, tasoitemassa levitetään säätölastalla, ja jälkitasoitetaan piikkitelalla. Piikkikenkiä suositellaan. Korjauslaasti levitetään ja työstetään parhaiten teräslastalla. Pieniä määriä, noin 1 kg:aan asti, voidaan sekoittaa käsin suoraikulmaisella sekoituskepillä. Suurempia määriä pitää sekoittaa sähkö- tai paineilmakäyttöisellä koneseoittimella esimerkiksi matalakerroksisella porakoneella sopivan sekoitinlavan kera. Roiske suojaa suositellaan.

**Pakkauskoost:**

Tuotenumero:

38551 1 kg

38552 4 kg

38553 12 kg.

**Sävyt:**

Läpinäkyvä, ruskeankeltainen

