

Paksukalvolakka EP

Tuote:

Hagmans Paksukalvolakka EP on kaksi-komponenttinen, liuotinvapaa, kirkas epoksilakka.

Käyttö:

Hagmans Paksukalvolakka EP on ensisijaisesti tarkoitettu värihiekkalattioiden lakkaamiseen, mutta sillä voidaan pintalakata myös Lattia-maali EP-V:llä maalattuja hiutalelattioita. Tällä lakalla saavutetaan tiivis ja kemikaaleja hyvin kestävä pinta, joka lisäksi on erittäin hyvin mekaanista kulutusta kestävä.

Teknilliset tiedot:

Ominaispaino: 1,1

Käyttöaika: Noin 35 minuuttia.

Kovettumisaika: V almiiksi maalatun lattian päällä voidaan kävellä noin 15 tunnin +15 o C jälkeen. Täysi kulutus-, ja kemikaalikestävyys saavutetaan noin 7 päivän jälkeen.

HUOM ! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 10 o C.

Kiiltoaste: Noin 90, erittäin kiiltävä.

Palovaara: Ei palovaaraa

Riittoisuus: Noin 0,2 kg/m² sileällä pinnalla.
1 kg:lla maalataan n. 5 m² .
Noin 0,4 kg/m² värihiekkapinnalla.
1 kg:lla maalataan n. 2,5 m² .

Kuivaainepitoisuus: 100 %.

Varastointi: Varastoaika n. 2 vuotta.

Pinnan esikäsitteleminen:

Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas liasta, öljystä, jne. Jos lattia on aikaisemmin ollut maalattu tai lakattu, on kaikki vanha irti oleva ja helposti irtoava maali / lakka poistettava. Vanha kiinnipysyvä maalipinta mattahiotaan. Vauriokohdat korjausmaalataan. Värihiekkapinnat hiotaan ja imuroidaan huolellisesti ennen lakkausta.

Käyttöohje:

Sekoitusuhde: Komponentti A- 2 painoosaa
Komponentti B- 1 painoosaa

Tarvittaessa voidaan ohentaa enintään n. 3 % Cellulosaförtuning.

Maalaus:

Pensselillä tai kumilastalla ja tasoitus huopatelalla. Lakan tehokkaaseen levittä-miseen suuremmilla pinnoilla suosittelemme vaahtomuovilastoja. Nämä seuraavat paremmin kuin kumilastat alustan pieniä epätasaisuuksia, ja nopealla levityksellä vältetään aineen kuumenemistä purkissa, ja siitä seuraavaa liian nopeata kovettumista ja kuplien muodostumista. Lakkapinta tasoite-taan vielä huopatelalla. Pieniä määriä, noin 1 kg:aan asti, voidaan sekoittaa käsin suorakulmaisella sekoituskepillä. Suurempia määriä pitää sekoittaa sähkö- tai aineilmakäyttöisellä koneseoittimella esimerkiksi matalakierroksisella porakoneella sopivan sekoitinlavan kera. Roiske suojaa suositellaan. Pensselit ja muut maalaustarvikkeet pestään Cellulosa-förtuning.

Pakkauskoost:

Tuotenumero:

38601 1 kg

38603 4 kg

38604 10 kg

38609 300 kg (tyynyri)

Sävyt:

Läpinäkyvä.



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38601-002	
Saumattomat kertamuovipinnoitteet sisätiloihin (Järjestelmä tuote-esitteen mukaan- värihiekkalattioiden)	
Paloluokka	C ₁₁ -s1
Syövyttävien aineiden vapautuminen	SR
Vedenkestoisuus	NPD
Kulutuskestävyys	RWA 20
Tartunta	B 2,0
Iskunkestävyys	≥ IR4
Äänenvaimennus	NPD
Äänenimeytyminen	NPD
Terminen vastustuskyky	NPD
Kemiallinen kestävyys	NPD