



Tak/Golvimpregnering EP-V

Tuotekuvaus:

Hagmans Tak/Golvimpregnering EP-V (katon/lattian kyllästysaine) on kaksikomponenttinen vesipohjainen epoksilakka.

Tekniset tiedot:

Diffuusio-

ominaisuudet: Vesihöyryä läpäisevä

Tiheys: A 1,05, B 1,26

Käsittelyaika: Max. 2 tuntia

Kovettumisaika: Laske noin 10 tuntia +15 °C:ssa

Päällemaalaus: Päällemaalaus 12 tunnin kuluttua +15 °C:ssa, odotusaika ei saa kuitenkaan ylittää 24 tuntia. Tämä koskee sekä lattiaa että kattoa.

Valmiiksi sivelty lattia voidaan ottaa käyttöön noin 24 tunnin kuluttua ja täysi kulutuskestävyys saavutetaan 5-7 vuorokaudessa. HUOM! Alin lattian/katon lämpötila +10 °C.

Kiiltoarvo: noin 80, kirkas

Tulenarkuus: ei tulenarka

Kulutus: 1 kg riittää noin 8 m²:lle

Varastointiaika: 2 vuotta, ei saa jäättyä

Kuiva-

ainepitoisuus: 53 %, 1 sivelyllä saadaan noin 50 µm

Käyttökohde lattia:

Hagmans Golv/Takimpregnering EP-V on ensikädessä tarkoitettu betonilattioille mutta sitä voidaan käyttää myös puulattioihin ja kuitulevyihin. Sopivaa uusien betonilattioiden pölynsitomiseen (1 käsittely) tai kyllästämiseen (2 käsittelyä). Koska tuotteella on hyvät diffuusio-ominaisuudet se on sopivaa maalattien käsittelyyn.

Esikäsittely:

Uusien betonilattioiden tulee olla kovettuneet ainakin 1 viikon, pintojen pitää olla kuivia ja puhtaita liasta, öljystä ja vastaavasta. Sementtikuona poistetaan esim. hiomalla, hiekkapuhalluksella tai happopesulla.

Käyttökohteena katto:

Käytetään pohjusteena (1 käsittely) tehdasmaalattuihin eterniitti- ja mineriittilevyihin ennen maalaamista Hagmans Tak-belägningsfärg Akryl (kattopäälysteakryyllillä). Tämä tarttuvuuden varmistamiseksi ja kuplimisen välttämiseksi.

Esikäsittely:

Uudet betonilattiat annetaan kuivua vähintään 1 viikko. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva ja kova. Pese Hagmans Tak/Fasadvätt (katto/julkisivupesuaineella - ei korkeapainepesuna) ja tarvittaessa käsittele korjattava pinta teräsharjalla ja kaapimella. Anna katon kuivua kunnolla ennen maalaamista.

Käyttöohje:

Sekoitussuhde: Komponentti A 3 paino-osaa

Komponentti B 7 paino-osaa

Laimennus: Laimenna 10-20 %:sti vedellä huokoisen alustan pohjustukseen.

Levitys siveltimellä tai rullalla. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta niin, että vesi poistuu ennen lakan kuivumista.

Ilmankosteuden ollessa yli 85 % voi syntyä himmeä ja laikukas pinta. Kaksi kerrosta tarvitaan tasaisen kiillon saamiseksi huokosiin pintoihin. Pieniä määriä noin 1 kg:n asti voidaan sekoittaa käsin kulmikkaalla sekoituskepillä.

Suuremmat määrät pitää sekoittaa sähkö- tai paineilmakäyttöisellä koneseoittimella, esim. hidaskierroksisella porakoneella, jossa on sopiva sekoituspiipi. Roiskesuojan käyttö on suositeltavaa. Siveltimet ja muut varusteet puhdistetaan vedellä. Käytä suojakäsineitä.

Värisävyt: Löpikuultava/lievästi keltainen

Pakkaukset:

Tuotenumero:

39032 4 kg

39034 10 kg

