

Klarlakk EP-V

Tuote:

Hagmans Kirkaslakka EP-V on kaksikomponenttinen vesipohjainen kirkas epoksilakka.

Käyttö:

Hagmans Kirkaslakka EP-V on tarkoitettu hiutaleattioiden pintalakkaamiseen, märkätilojen lateksipintojen suojaamiseen, puulattioiden lakkaamiseen, j.n.e.

Teknilliset tiedot:

Diffuusiominä-

suudet: Päästää vesihöyryä valmiin lakkapinnan läpi.

Ominaispaino: 1.05

Käyttöaika: Korkeintaan 4 tuntia.

Kovettumisaika: Ylimaalausväli vähintään noin 10 tuntia, mutta alle 24 tuntia. +15°C. Valmiiksi lakattu lattia voidaan ottaa käyttöön noin 24 tunnin jälkeen. Täysi kulutuskestävyys saavutetaan noin 5-7 päivän jälkeen.

HUOM ! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 12°C.

Kiiltoaste: Noin 90, erittäin kiiltävä.

Palovaara: Ei palovaaraa

Kulutus: Noin 8 m²/kg.

Kuivaaine-
pitoisuus: 57%

Kalvonpaksuus: Tyy pillinen kalvonpaksuus noin 50-60 my.

Varastointi: Varasto aika n. 1 vuotta. Suojeltava jäätymiseltä.

Pinnan esikäsittely:

Kaikki lika ja kaikki epäpuhtaudet on poistettava. Siivouskoneita suositellaan. Hagmans Rasvanpoistoshampoo helpottaa puhdistustyöt. Jos pinta on aikaisemmin lakattu, vanha lakkapinta mattahiotaan, ja kaikki irtonainen ja helposti irtoava vanha lakka poistetaan.

Sekoitusohje:

Komponentti A- 1 painoosa

Komponentti B- 1 painoosa

Voidaan ohentaa vedellä, mutta käytetään

yleensä ohentamattomana.

Maalaus:

Pensselillä tai telalla. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta niin että vesi varmasti haihtuu ennen lakan kovettumista. Jos ilman suhteellinen kosteus on yli 85 % voi pinta muuttua matakksi, ja läikkykääksi. Tärkeätä on tasainen ja ohut levitys. Jos levitetään liian paksusti, vettä saattaa jäädä kovettuneeseen lakkaan. Älä koskaan levitä enemmän kuin 0,12 kg / m² (=8 m²/kg), äläkä lakkaa "märkää märkään".

Pieniä määriä, noin 1 kg:aan asti, voidaan sekoittaa käsin suorakulmaisella sekoituskepillä. Suurempia määriä pitää sekoittaa sähkö- tai paineilmakäyttöisellä koneseoittimella esimerkiksi matalakierroksisella porakoneella sopivan sekoitinlavan kera. Roiskesuoja suositellaan. Lakkaustarvikkeet pestään vedellä.

Pakkauskoost:

Tuotenumero:

39041 1 kg

39042 4 kg

39044 10 kg.

Sävyt:

Läpinäkyvä



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39041-002	
Tuote betonin pinnan suojaamiseksi Pinnoite	
Paloluokka Vesihöyryn läpäisy Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisy Tartunta Kulutuskestävyys Kestävyys vaikeita kemiallisia hyökkäyksiä vastaan Iskunkestävyys	B _{fl} -s1 Luokka I $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ $>2,0 \text{ N/mm}^2$ $< 3000 \text{ mg}$ Luokka I Luokka I