

Ajourapinnoite

Tuotteen kuvaus:

Yhdessä Hagmanin autotallin lattiamaalin kanssa Hagman-Ajourapinnoite avulla saadaan aikaan kulutusta kestävä ja kemikaalinkestävä lattiapinta autotalliin. Hagmanin rengasurapakkaus sisältää Hagman-värihiekkää ja Hagman-paksukalvolakkaa (EP) sekä hiekkapaperia ja teippiä. Pakkauksen sisältö riittää kahteen rengasuraan, joiden leveys on 0,4 m ja pituus 5 m.

Toimi näin:

Kun lattia on valmisteltu ja maalattu Hagmanin autotallin lattiamaalilla, 2 rengasuraa teipataan kiinni. Jos lattian maalauksesta on kulunut enemmän kuin 24 tuntia, lattiapinta on karhennettava hiekkapaperilla. Sekoita yksi purkillinen Hagmanin paksukalvolakkaa (EP) A- ja B-komponenteista ja lakkaa rengasurat. Materiaalia kuluu n. 0,4 kg/rengasura.

Levitä värihiekkä märkään lakkaan. Materiaalia kuluu n. 3-4 kg/ rengasura. Anna lakan kovettua.

Tasoita rengasura hiekkapaperilla ja imuroi ylimääräinen hiekka pois.

Sekoita Hagmanin paksukalvolakkaa (EP) A- ja B-komponenteista ja levitä lakkaa hiekan päälle. Materiaalia kuluu n. 0,8 kg/rengasura. Anna lakan kovettua. Kuivumisaika +15°C:n lämpötilassa on n. 15 tuntia.

Lattia saavuttaa täyden kulumisen-kestävyytensä ja kemikaalinkestävyytensä 5-7 päivän kuluttua. Alin lattialämpötila, jossa Hagmanin autotallin lattiamaalia ja rengasuraa voidaan käyttää, on +10°C.

HUOM: A- ja B-komponenteista sekoitettu paksukalvolakka (EP) on käytettävä 30

minuutin kuluessa sekoittamisesta. Sen jälkeen sitä ei voi enää käyttää.

Katso lisäohjeita tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuotenumero:

Tuotenro: 39200

