

Golvfärg EP-V

Tuote:

Hagmans Lattimaali EP-V on aksikomponenttinen, kiiltävä, vesipohjainen epoksimaali.

Käyttö:

Hagmans Lattimaali EP-V on ensisijaisesti tarkoitettu betonilattioille, mutta sillä voidaan maalata myös esim. puu- ja kuitulevylattioita. Soveltuu kodin kaikille lattioille ja myös sellaisille teollisuuden ja kaupan lattioille jotka altistuvat suhteellisen vähäiselle mekaaniselle rasitukselle. Tämä tuote on hyvin hengittävä ja päästää esim. maasta nousevaa kosteutta kovettuneen maalikalvon läpi. Soveltuu siksi erityisen hyvin myös suoraan maan päälle rakennettujen lattioiden maalaamiseen.

Teknilliset tiedot:

Diffuusioominaisuudet:

Diffuusioavoin jos enintään
2 kalvoa a' 0,12 kg/m².

Ominaispaino: 1,15

Käyttöaika: 2 tuntia.

Kovettumisaika: Ylimaalausväli vähintään noin
10 tuntia, mutta alle 24 tuntia.
Valmiiksi maalattu lattia voidaan
ottaa käyttöön noin 24 tunnin
jälkeen. Täysi kulutuskestävyys
saavutetaan noin 5-7 päivän
jälkeen.
HUOM ! Lattian minimilämpötila
kovettumisen aikana + 10oC.
Kiiltoaste: Noin 80, kiiltävä.
Palovaara: Ei palovaaraa
Riittoisuus: Noin 8 m² / kg.
Kuivaaine-
pitoisuus: 53 %.
Tyypillinen kalvonpaksuus noin 50 my.
Varastointi: Varastoaika n. 2 vuotta. Suojel tava
jäätymiseltä.

Pinnan esikäsittely:

Sammuta lattialämmitys ennen maalausta.
Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Uudet
betonilattiat annetaan kuivua vähintään 1 viikko.
Valupinta poistetaan hiomalla, hiekkapuhaltamalla
tai happokäsittelyllä. Jos lattia on aikaisemmin
maalattu, vanha maali mattahiotaan ja kaikki
irtonainen ja irtoava vanha maali poistetaan.

Sekoitusohje:

Komponentti A- 3 painoosaa

Komponentti B- 7 painoosaa

Pohjamaalikerros voidaan ohentaa n. 10-20 %
vedellä jos maalattava pinta on kovin huokoinen
ja imevä.

Maalaus:

Pensselillä tai telalla. Maalataan aina kaksi
kerrosta. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta niin
että vesi varmasti haihtuu maalikalvosta, ennen
maalin kovettumista. Jos ilman suhteellinen
kosteus on yli 85 % voi pinta muuttua täysin
matakksi, tai läikykkääksi. Pieniä määriä, noin 1
kg:aan asti, voidaan sekoittaa käsin
suorakulmaisella sekoituskepillä. Suurempia
määriä pitää sekoittaa sähkö- tai
paineilmakäyttöisellä konesekoittimella esimerkiksi
matalakierroksisella porakoneella sopivan
sekoitinlavan kera. Roiskesuojaa suositellaan.
Maalaustarvikkeet pestään vedellä.

Pakkauskoot:

1 kg, 4 kg, 10 kg.

Värisävyt: Ks. värikartta. Katso lisätietoja
tuoteselosteesta.

