2018-03-05

Golvfärg EP-V

Tuote:
Hagmans Lattiamaali EP-V on aksikomponenttinen, kiiltävä, vesipohjainen epoksimaali.

Käyttö:
Hagmans Lattiamaali EP-V on ensisijaisesti tarkoitettu betonilattioille, mutta sillä voidaan maalata myös esim. puu- ja kuitulevylattioita. Soveltuu kodin kaikille lattioille ja myös sellaisille teollisuuden ja kaupan lattiolle jotka altistuvat suhteellisen vähäiselle mekaaniselle rasitukselle. Tämä tuote on hyvin hengittävä ja päästää esim. maasta nousevaa kosteutta kovettuneen maalikalvon läpi. Soveltuu siksi erityisen hyvin myös suoraan maan päälle rakennettujen lattioiden maalaamiseen.

Teknilliset tiedot:

Diffuusioominaisuudet:	Diffuusioavoin jos enintään 2 kalvoa a´ 0,12 kg/m2.
Ominaispaino:	1,15
Käyttöaika:	2 tuntia.
Kovettumisaika:	Ylimaalausväli vähintään noin 10 tuntia, mutta alle 24 tuntia. Valmiiksi maalattu lattia voidaan ottaa käyttöön noin 24 tunnin jälkeen. Täysi kulutuskestävyys saavutetaan noin 5-7 päivän jälkeen. HUOM ! Lattian minimilämpötila kovettumisen aikana + 10oC.
Kiiltoaste:	Noin 80, kiiltävä.
Palovaara:	Ei palovaaraa
Riittoisuus:	Noin 8 m2 / kg.
Kuivaaine-pitoisuus:	53 %. Tyypillinen kalvonpaksuus noin 50 my.
Varastointi:	Varastoaika n. 2 vuotta. Suojel tava jäätymiseltä.

Pinnan esikäsittely:
Sammuta lattialämmitys ennen maalausta. Lattiapinnan on oltava kuiva ja puhdas. Uudet betonilattiat annetaan kuivua vähintään 1 viikko. Valupinta poistetaan hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai happokäsittelyllä. Jos lattia on aikaisemmin maalattu, vanha maali mattahiotaan ja kaikki irtonainen ja irtoava vanha maali poistetaan.

Sekoitusohje:
Komponentti A- 3 painoosaa
Komponentti B- 7 painoosaa
Pohjamaalikerros voidaan ohentaa n. 10-20 % vedellä jos maalattava pinta on kovin huokoinen ja imevä.

Maalaus:
Pensselillä tai telalla. Maalataan aina kaksi kerrosta. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta niin että vesi varmasti haihtuu maalikalvosta, ennen maalin kovettumista. Jos ilman suhteellinen kosteus on yli 85 % voi pinta muuttua täysin mataksi, tai läikykkääksi. Pieniä määriä, noin 1 kg:aan asti, voidaan sekoittaa käsin suorakulmaisella sekoituskepillä. Suurempia määriä pitää sekoittaa sähkö- tai paineilmakäyttöisellä konesekoittimella esimerkiksi matalakierroksisella porakoneella sopivan sekoitinlavan kera. Roiskesuojaa suositellaan. Maalaustarvikkeet pestään vedellä.

Pakkauskoot:
1 kg, 4 kg, 10 kg.

Värisävyt: Ks. värikartta. Katso lisätietoja tuoteselosteesta.

Hagmans Nordic AB, 511 10 FRITSLA, Sweden, tel: +46 320 189 10, fax +46 320 723 94
E-mail: info@hagmansnordic.com hagmans.com