

Golvfärg 1K

Hagmans 1K -lattiamaali on helppokäyttöinen ja kulutusta kestävä maali paremmalla valon- ja kiillonkestävyydellä, joka päästää sisältä tulevan kosteuden läpi. Hagmans 1K- lattiamaali on vesiohenteinen, polyuretaani/ akrylaattipohjainen maali. HUOM, puupohjaan, vain sisätiloissa! Väri on ensisijaisesti tarkoitettu betonipintojen sisä- ja ulkomaalaamiseen, lattioihin ja myös seiniin. Sitä voidaan käyttää myös sisällä puu- tai kuitulevyypintoihin. Tuote on sopiva asuntoon sekä pintoihin, jotka altistuvat kevyemmälle liikeneelle myymälässä. Koska maali päästää hyvin sisältä tulevan kosteuden läpi, se sopii maavaraisten lattioiden maalaamiseen. Paremman lianhylykimisen saamiseksi käytä kirkaslakkaa 1K. Tiloihin, joissa käsitellään kemikaaleja, suositellaan Hagmans EP-V -lattiamaalia. Käsittelemättömät puupinnat pohjamaalataan puu/puusepän pohjamaalilla jotta vältettäisiin pihka-aineiden aiheuttama värjäytymä (koskee ennen kaikkea puupintoja, jotka tullaan maalaamaan valkoiseksi ja vaalein sävyin).

Tekniset tiedot

Perusaine:	Polyuretaani/akrylaatti
Tiheys:	1,2
Kuivumisaika:	
Päälle maalattavissa:	3 tuntia
Käyttökelpoinen:	12 tuntia
Täysi kulumiskestävyys:	5-7 vuorokautta
Kiiltoarvo:	Noin 40 (puolikiltävä)
Aineen kulutus:	1 litra riittää noin 10 m ² :lle, maalikerrosta kohti
Diffuusio-ominaisuudet:	Vesihöyryä läpäisevä kerros enintään 2 kerroksella, kum
	pikin 0,1 L/m ²
Varastointiaika:	2 vuotta. Ei saa jäätyä
Kuiva-ainepitoisuus:	noin 47 painoprosenttia
Tulenarkuus:	Ei helposti syttyvä
Laimennus:	Imevän alustan pohjamaal
	laamiseksi laimennetaan maalia

Esikäsittely: Sammuta lattialämmitys ennen maalausta. Uusien betonipintojen on ensin annettava kovettua vähintään 1 viikko, niiden on oltava kuivia ja puhtaita liasta, öljystä yms.

Sementtikalvo poistetaan esim. hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai happopesulla. Oksat pitää käsitellä oksalakalla ja sen jälkeen. Nykyisellä maalilla päällemaalattaessa pinta on hiottava himmeäksi ja kaikki irtonainen maali on poistettava.

Levitys: Siveltimellä tai telalla. Maalattava kahteen kertaan. Pohjustettaessa imeviä pintoja maalia laimennetaan 20% vedellä. Huolehditaan hyvästä ilmanvaihdesta, jotta vesi haihtuu ennen kuin maali kuivuu. Jos ilmankosteus ylittää 85%, pinta voi jäädä himmeäksi ja laikukkaaksi. Siveltimet ja muut työvälineet puhdistetaan vedellä. Alin pintalämpötila +5°C.

Pakkaukset: 1, 4, 10 litraa.

Värisävyt: Ks. värikartta. Katso lisätietoja tuoteselosteesta.



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39511-002	
Tuote betonin pinnan suojaamiseksi Pinnoite	
Paloluokka Vesihöyryn läpäisy Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisy Tartunta	B _{fl} -s1 Luokka I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²