



Tiikkiöljy

TEKNISET TIEDOT

2019-02-12

Sida 1/2

Tuotekuvaus:

Hagmansin Teakolja on ensiluokkainen öljy joka säilyttää puun värin ja poistaa kuivuneen puun harmaan värin. Soveltuu erityisesti rasvaisille eksoottisille puulajille kuten teakki ja mahonki, sekä muille lakkaamattomille puupinoille ulkona. Erinomainen ulkokalusteille, ulko-oville, veneiden jalopuupinoille, ikkunoihin, kynnyksiin y.m. Soveltuu sekä ensi- että huoltokäsittelyksi. Myös veneisiin vedenpinnan yläpuolisiin osiin, esim kannet.

Technical data:

Käyttökohde:	Ulos
Sideaine:	Tung tre oil/alkyd/linseed oil
Kiinteäainetilavuus:	44%
Tiheys:	0,86 kg/l
Pesu/Ohenne:	Lacknafta/Alifatnafta
Menekki:	4–10 m ² /L
Käsittelylämpötila:	Minimi +5°C
Maalaustyöväline:	Sively,sieni tai kangas
Pölykuiva:	24–48 h
Päällemaalattavissa:	48 h
Kuiva:	48 h
Varastointiaika:	2 Vuotta.
Sävy:	Ruskea (teak-sävy)
Paloluokka:	3
VOC-ryhmä:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Ennen käsittelyä

Alustan pitää olla kuiva, puhdas ja kiinteä, teräsharjattu tai hiottu. Irtonainen, huokoinen ja huonokuntoinen puu poistetaan. Sekoita öljyä huolellisesti ennen käyttöä. Alustan lämpötila on tärkeä lopputuloksen kannalta, älä käsittele suorassa auringonpaisteessa tai jos lämpötila on alle +5C.



Tiikkiöljy

Käsittely

Öljyä pinta pensselillä tai rievulla kunnes pinta on kylläinen. Odota muutama minuutti ja pyyhi ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. Öljyn kuuluu imeytyä alustaan, eikä muodostaa kalvoa. Öljyn korkean kuiva-ainepitoisuuden vuoksi se ei sovellu pohjusteeksi maalin alle. Käsittely uusitaan tarvittaessa kun puu alkaa näyttämään kuivalta. Aurinkopuolella käsittelyä voi joutua uusimaan monta kertaa vuodessa.

Käsittelyn jälkeen

Poista ylimääräinen öljy työvälineistä, ja pese lakkabensiinillä. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen, ja säilytä lasten ulottumattomissa.

HUOM! Öljy on itsestään syttyvää, joten öljyiset rätit on upotettava veteen tai poltettava vahingon välttämiseksi.