

KISEL

TUOTEKUVAUS

Kisel on uusi kaksivaiheinen käsittely, joka antaa laadukkaan suojan painekyllästetyille puupinnoille ulkona. Puunsuoja Kisel sopii esim. terasseille, ulkokalusteille, laitureille, uima-altaan kansille jne.

Kisel antaa erinomaisen suojan lisäksi myös kauniin hopeanharmaan ulkonäön. Tuloksena on vastustuskykyinen ja huoltovapaa kaunis hopeanharmaa pinta useaksi vuodeksi eteenpäin, jolla lisäksi on ylivoimainen home- ja sienisuojaus. Kaunis hopeanharmaa pinta muodostuu asteittain 1 - 3 kuukauden aikana käsittelyn jälkeen. Lopullinen hopeansävy on pysyvä.

KISEL

TEKNISET TIEDOT:

Vaihe 1 - Esikäsittele / pesu

Käyttöalue	Painekyllästetty puu
Perusaine	Silikaatti
Kuiva-ainepitoisuus	5 %
Tiheys	1,02 kg/l
Kuivumisaika	12 h
Riittäisyys	5-10 m ² /litra

Vaihe 2 - Kyllästäminen

Käyttöalue	Painekyllästetty puu
Sideaine	Natrium/kaliumsilikaatti
Tiheys	1,10 kg/l
Pölykuiva	1 h
Uudelleenkäsittele	2-4 h
Riittäisyys 2 käsittelyä	5-6 m ² /litra

KISEL

Esikäsitely

Uusi tai vanha, aiemmin käsittelemätön painekyllästetty puu voidaan käsitellä Kiselillä. Alustan on oltava kuitenkin täysin kuiva, minkä vuoksi uuden painekyllästetyn puun on annettava kuivua vähintään pari kuukautta ennen käsittelyä! Jotta käsiteltävän pinnan lopputulos olisi mahdollisemman tasainen, pinta voidaan hioa kevyesti hienolla hiomapaperilla ennen käsittelyä.

Käyttö

Vaihe 1 - Kisel / Pesu

Levitä pesuainetta runsaasti siveltimellä tai telalla. Anna vaikuttaa pinnalla muutaman minuutin ajan. Harjaa tämän jälkeen pinta, ja huuhtelee puhtaalla vedellä. Anna pinnan kuivua ennen käsittelyn seuraavaa vaihetta.

Vaihe 2 – Kisel / Kyllästäminen

Levitä runsaasti siveltimellä tai telalla kahteen kertaan. Odota vähintään kaksi tuntia ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä. Anna pinnan kuivua vähintään neljä tuntia toisen käsittelyn jälkeen, tämän jälkeen pinnalla voidaan kävellä. Pinta on epätasaisen läikikäs heti käsittelyn jälkeen, mutta se kehittyy sään ja tuulen vaikutuksesta kemiallisen prosessin kautta kauniiksi ja tasaiseksi pinnaksi vaalean hopeanharmaalla sävyllä. Tätä prosessia voidaan nopeuttaa harjaamalla pinta vedellä.

Kaunis hopeanharmaa pinta muodostuu asteittain auringonvalon vaikutuksesta n. 1 - 3 kuukauden aikana. Jos tuotetta käytetään sisätiloissa tai lasitetuilla pinnoilla, sävy ei kehity samalla tavalla. Poista mahdollinen vanha puuöljy, tai muu aikaisempi käsittelyaine kokonaan ennen pintojen käsittelyä. Vaiheen 2 -kyllästyskäsittelyn jälkeen on tuloksena kaunis pinta, jolla on erinomainen vastustuskyky hometta ja sieniä vastaan.

KISEL

KUNNOSSAPITO

Suosittellemme terassin pesemistä kerran vuodessa syksyllä ja talvella muodostuneen lian ja pudonneiden lehtien poistamiseksi. Pesuaineena voi käyttää Hagmansin Kisel Pesuainetta. Tuote sisältää silikaattia, ja pidentää näin ollen puun elinikää.

YMPÄRISTÖ

Kisel syövyttää lasia, joten mahdollisesti roiskeille altistuvat lasipinnat on peitettävä ennen käsittelyn aloittamista. Suojaa myös silmät ja käytä suojakäsineitä käsittelytyön aikana. Vaikkakin Kisel on täysin myrkytön, nestemäisiä maalijäämiä ei tule kaataa viemäriin, vaan toimittaa paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen.