

Kattomassa

Tuoteseloste:

Bitumipohjainen kuituvahvisteinen kattomassa saumattoman täyterokoksen tekemiseen.

Käyttöalue:

Huopa- ja peltikaton kunnostukseen.

Tekniset tiedot:

Diffuusio-ominaisuuksia:	Kattomassa on diffuusiotiivis.
Tiheys:	noin 1,3
Kuivaainepitoisuus:	77 %
Pohjamateriaali:	Polymeerimuunneltua bitumi
Materiaalin kulutus:	Kertasively
Huopa:	noin 0,8 kg/m ²
Pelti:	noin 0,8 kg/m ²
Kuivumisaika +15°C:	Käveltävissä 1 kuukauden kuluttua.
Materiaalin kulutus:	Kokolujitteena noin 2,5 kg/m ² .
Kuivumisaika +15 °C:	Käveltävissä noin 2 kuukauden kuluttua. Käveltävyys on voimassa mikäli ulkoilman lämpötila katolla ei nouse yli +30 °C:n. Toistuvalla kävelyliikenteelle katolla suositellaan aina kulkura-daksi Hagmafl ex SBS mattoa.
Paloherkkyys:	Paloluokka 2 b.
Leimahduspiste:	~ 40 °C.
Varastointiaika:	2 vuotta

Esikäsittely:**Kattolevy:**

Puhdista katto liasta ja irrota mahdollinen vanha maali ja ruoste kaapimalla tai hiekkapuhalluksella. Pohjusta ruosteiset peltipinnat Hagmans Grip On Primer –tuotteella. Halkeamia ja aukkoja voidaan helposti peittää Hagmans Asfaltkitt tai Hagmans Asfaltklister –tuotteilla. Suuremmat kohdat vahvistetaan Hagmans Armeringsmatta –tuotteella.

Huopakatto:

Alustan tulee olla hyvin puhdistettu ja kuiva. Sammal tai levät täytyy poistaa. Huopaontelot tai vastaavat tasataan niin, että pinta on riittävän tasainen hyvän lopputuloksen kannalta.

Kattomassa

Tarkkaile ja mahdollisesti tasaa huopataskut, joita voi ilmestyä vanhan kattohuovan vedossa.

Suurempia vahinkoja ja halkeamia palkkien kohdalla vahvistetaan Hagmans Armeringsmatta –tuotteella. Liikuntahalkeamat silloitetaan Hagmanit SBS –maton suikaleella.

Käyttöohje:**Kertasively – Peltikatto:**

Kattomassaa levitetään normaalisti kattoharjalla sekä katon reunat siveltimellä. Materiaalin kulutus 0,8 kg/m².

Kertasively – Huopakatto:

Kattomassa sivellään tavallisesti kattoharjalla huovan pituussuuntaan ja limittyvissä kohdissa niin, että sauma täyttyy. Vedot tulee päättää suoralla noin 5 cm:n reunalla ylös. Huomaa, että pitkät harjanvedot antavat tasaisemman pinnan. Materiaalia tulee käyttää noin 0,8 kg/m², riippuen pinnanmuodosta ja huovan laadusta.

Täysvahvistaminen – Huopakatto:

Ensimmäinen kerros tehdään samalla tavalla kuin kertasivelyssä. Materiaalikulutuksen tulee olla noin 1,0 kg/m², riippuen pinnanmuodosta ja huovan laadusta. Kattomassaa levitetään ainakin lujitematon leveydeltä. Saumakohtiin ei saa jäädä ilman kattomassaa olevia kohtia. Lujite avataan ja suoritetaan kunnolla niin, että siihen ei jää laskoksia. Lujittaminen on aina tehtävä alle jäävän huovan suuntaiseksi. Koko pinta sivellään harjalla niin, että lujite puristuu kattomassaan. Yhtään ilmata-skua ei saa jäädä. Lopuksi levitetään kokonaan peittävä kerros kattomassaa (1,25 - 1,5 kg/m²). Koko toimenpide toistetaan ja lujite limitetään joka kerta 3 – 5 cm. Ylempi kattomassakerros sivellään pitkin harjanvedoin niin, että pinnasta tulee mahdollisimman sileä. Liitoskohdissa lujitetta kohotetaan muutama senttimetri niin, että huopalakos on lujitettu ja vuotoriski minimoidaan. Suojakannet, putket ja muut yksityiskohdat sivellään kauttaaltaan tai myös vedetään kattomassaa ylös noin 5 cm ja päätetään suoralla reunalla

Pakkaukset:

Tuotenumero

55143 6 kg

55145 25 kg

