

Aquabarr[®] MIR

Tuotekuvaus:

1-komponentti vesiohenteinen paksukalvoväri sisäänrakennetulla ruostesuojalla.

Käyttökohde:

Katto-/julkisivumaali peltipinnoille, joissa on kevyitä ruostevaurioita.

Tekniset tiedot:

Perusmateriaali: Muokattu akryyli

Käyttö-

lämpötila: +7...+30 astetta levityksen ja kuivumisen aikana.

Tiheys: N. 1,2 kg/L, hieman sävystä riippuen.

Paloluokka: Ei mitään

Riittoisuus: 0,6 L/m²

Tilavuus kuivana: 38 %

Kuivumisaika: N. 4 tuntia +20 asteessa ja rh 50 %

Joustavuus: Venytyskoe kuivakalvolla 200 my n. 150 %. Joustavuus -7 asteeseen

Säilyvyys: 2 vuotta

Kiilto: 15

Esikäsittele:

Poista vanhaa maalipintaa mahdollisimman paljon. Ruoste poistetaan painepesurilla, kaapimella, teräsharjalla tai vastaavalla. Puhdista pinta Hagmanin Ulkomaalipesutiiviste. Jos esikäsitelyssä päästään sinkityille, sääolosuhteille altistumattomille pinnoille, on ne käsiteltävä Hagmanin peittausliuoksella ennen MIR:n levittämistä. Jos käsiteltävä pinta on pehmenysaineita sisältävä PVC-pinnoitus (peltisulku), on tämä pinta poistettava.

Käyttöohje (sisältää levittämisen):

Väri levitetään mieluiten kahtena ruiskutuskertana, joka kumpikin on n. 300 my märkä = 0,30 l/m², tämä nopeamman läpikuivumisen saamiseksi. Kuivumisaika on n. 4 t. +20 °C asteessa rh:n ollessa 50 %.

Hyvissä kuivumisolosuhteissa voidaan levittää 600 my (0,6 l/m²) per kerros, ei kuitenkaan suorassa auringonpaisteessa. Tuote voidaan myös levittää telalla tai siveltimellä, jolloin vaaditaan kolme käsittelyä oikean pintapaksuuden saavuttamiseksi. Tuotteen optimaalisten ominaisuuksien saamiseksi, on kerrospaksuuden oltava välillä 220-300 my kuivassa kalvossa. Levittämisen aikaisen lämpötilan tulee olla +7...+30 °C välillä kuivumisajan aikana.

Pakkaukset:

15 L

Värit:

Musta

Erikoissävy

