

Kattopinnoite maali

Tuotekuvaus: Akryylijohjainen pinnoite maali, joka sisältää liuotinta.

Käyttöalue: Tuote on tarkoitettu ensisijaisesti peltikaton, käsittelemättömän eterniittilevyn ja kartongin käsittelemiseen. Kattopinnoitusmaalilla voidaan käsitellä myös betoni- ja asfalttipintoja, kuten tenniskenttiä tai rullaluisteluratoja.

Tekniset tiedot

Tiheys: 1,15

Kuiva-ainepitoisuus: n.

55 % Käyttö-
lämpötila +7 °C - +30 °C

Kuivumisaika

Noin 15 °C:n

lämpötilassa: Noin

kuuden tunnin ajan

Aineen-

kulutus: Noin. 0,2 kg/m² jokaisella
kerroksella tasaista

alustaa, kuten peltikattoa
käsiteltäessä. Noin. 0,3 kg/m²
jokaisella kerroksella pehmeää
materiaalia, kuten eterniittilevyä
tai kartonkia käsiteltäessä.
Työstettävän pinnan ollessa karkea
tarvitaan
enemmän tuotetta
kuin sileää pintaa käsiteltäessä.

Kiilto:

Matt

apintainen Tulen-

arkuus: Herkästi syttyvää. Paloluokka 2b.

Tuotteen ohentaminen: 1. Levitettäessä

pehmeälle alustalle rullalla tai pensselillä

10-20 prosentin laimennus

lakkabensiinillä (aromaattipitoisuus
alle 16 prosenttia)

2. Käsiteltävälle pinnalle

ruiskutettaessa: 15-20 prosentin

ohennus ksyleenillä.

HUOM! Älä ohenna tuotetta jos
käsiteltävänäsi on asfalttipinta.

tuotetta on sivelty pinnalle kaksi kerrosta.

Tuotteen levitys- ja tarttuvuusominaisuudet
heikkenevät yli 40 °C lämpöisellä pinnalla. Värikalvossa
saattaa olla kuplia ja huokosia.

Käyttöohje: TÄRKEÄÄ! Varmista, että alusta on kuiva ennen kuin aloitat työskentelyn. Heti käsittelyn jälkeen alkava sade ei vaikuta materiaalin tiiviyyteen. Voimakas sade saattaa kuitenkin aiheuttaa muutoksia vastakäsitellyn materiaalin pintarakenteessa ja muuttaa sen laukukkaaksi. Uudehkoilla huopakatoilla tai asfalttialustoilla riskinä on asfaltin vuotaminen läpi. Näin käy useimmiten silloin, kun tuotetta sivellään pinnalle ensimmäisen kerran. Kartonki- ja huopapinnat saattavat kuitenkin vaikuttaa pehmenevän jopa viikon ajan käsittelyn jälkeen. Jos pinta on käsitelty aikaisemmin, se on koemaalattava hyvän tartuntatuloksen varmistamiseksi. Jotta sävystä tulisi tasainen,

Peltikatto: Poista kaikki ruoste ja irtonainen maali. Pese lika ja nokilaskeumat pois. Pohjusta ruosteiset alueet Hagmanin Grip On Primer -peltipohjamaalilla. Mahdolliset halkeamat ja kolot voidaan korjata Hagmanin epoksitasoitteella. Levitä kattopinnoitamaali pensselillä, rullalla tai ruiskulla, kuten Wagner PS 3.29 tai Temspray H226, jossa on soveltuva suutin.

Eterniittilevyt: Korjaa kolot ja halkeamat Hagmanin epoksitasoitteella. Voit vahvistaa niitä lujitekankaalla. Kun maalaat kattomaalilla Tehdaskäsiteltyä eterniittipintaa, Sinun on pohjustettava alusta Hagmanin lattian/katon kyllästysaineella. Levitä kattopinnoitamaali pensselillä, rullalla tai ruiskulla, kuten Wagner PS 3.29 tai Temspray

H226, jossa on soveltuva suutin.

Kartonkikatto: Pudista likalaskeuma ja mahdollinen sammal Paikkaa mahdolliset halkeamat ja kolot yleissaumausaineella. Mikäli halkeamat ja aukot ulottuvat läpi, vahvista ne lasikuitukankaalla ja yleissaumausaineella. Levitä kattopinnoitamaali pensselillä tai rullalla. Älä ohenna, mikäli kyseessä on asfalttipinta. HUOM! Kartonkikatot:
asfaltti- tai te
käsitellä kattoj

Muuta: Jatkuv
samalla eränu

Vakiovärit:
Valkoinen, Har
Musta
+ Erikoisvärit

