



Protäck V

Tuotekuvaus

Vesiohenteinen, puolihimmeä ja nopeasti kuivuva peltikatomaali julkisivuille ja peltikatoille joiden kaltevuus on yli >15.

Käyttökohteet

Uusien maalaamattomien sinkittyjen ja galvanoitujen pelti- ja teräspintojen maalaukseen. Soveltuu myös teollisesti maalipinnoitettujen teräsohutelvyjen huoltomaalaukseen: polyuretaani-, pural-, purex-, polyesteri-, akryyli- ja vanhentuneille Plastisol -pinnoitteille. (Ei sovellu PVF-2 pinnoille)

TEKNINEN DATA:

Sideaine:	Styreeniakrylaatti
Kiinteäainetilavuus:	41%
Kiilto:	Puolihimmeä
Pesu / Ohenne:	Vesi
Menekki:	4–8 m ² /L.
Käsittelylämpötila:	Minimi +5°C
Maalaustyöväline:	Sivellin, tela, ruisku
Pölykuiva:	2–4 tuntia
Päällemaalattavissa:	12 tuntia
Läpikuiva:	24–48 tuntia
Varastointiaika:	2 vuotta avaamattomana, ei saa jäättyä
Sävy:	A ja C-pohja Ruskea, Musta, Harmaa
Paloluokka:	Ei palava
VOC ryhmä:	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)



Protäck V

Esikäsittely:

Pinnat pestään Hagmansin Katto - ja Julkisivupesulla. Mahdollinen valkoruoste poistetaan Hagmansin Peittausliuoksella. Ruosteiset pinnat hiotaan koneellisesti tai hiekkapuhalletaan. Pohjamaalaa nämä kohdat tämän jälkeen Hagmans Plåtprimerilla 1-2 kertaa riippuen alustan kunnosta. Alumiinipinnat käsitellään Hagmansin Peittausliuoksella ja pohjamaalataan ennen maalausta.

Käyttöohje:

Ennen maalausta pitää pintojen olla kuivat, ja hyvin puhdistetut liasta ja rasvasta. Irtonainen maali pitää olla poistettu, ja tartuntakoe tehtävä hilaristikkokokeella. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä 5-15 %. Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa.

UUDET MAALAAMATTOMAT PINNAT: Levitä Protäck V pensselillä, telalla tai ruiskulla. Levitä vähintään 2 kertaan (Minimi kuivakalvopaksuus 120 µm)

HUOLTOMAALAUUS: Pesun ja vanhan irtoavan maalipinnan poistamisen jälkeen pohjamaalataan puhdas peltipinta Protäck V:llä. Ruosteiset kohdat pohjamaalataan HAGMANS Plåtprimerilla 1-2 kertaa riippuen alustasta. Katto pintamaalataan Protäck V:llä niin että saavutetaan 120 µm:n kuivakalvopaksuus.