

Betonikattomaali

Tuotekuvaus:

Hagmanin Betonikattomaali on nopeasti kuivuva, joustava akrylaattipohjainen maali. Se on vettähylykivä, diffuusioavoin ja UV-kestävä. Se on helppo levittää ja antaa kauniin, optimaalisella suojalla varustetun katon sää- ja tuuliolosuhteita vastaan.

Käyttökohde:

Käytetään betonikatoilla, esim. betonikattolaatat.

Tekniset tiedot:

Perusmateriaali: Akrylaatti
Tiheys: n. 1,15 kg/l
Kuiva-
ainepitoisuus: 50 tilavuus %
Kiilto: 20
Riittoisuus: N.: 6m²/litra kerros. Riittoisuus voi vaihdella pinnan rakenteen ja ominaisuuksien mukaan.

Kuivumisaika: n.: 1 tunti 20°C asteessa.

Päällemaalattavissa: 1-6 tuntia riippuen lämpötilasta ja kosteudesta.

Säilytysaika: 2 vuotta. Säilytetään jäätymiseltä suojattuna

Käyttö: Sivellin, tela tai ruisku

Sopiva maalaus-
lämpötila: 7-30°C, maks. 80% Suhteellinen kosteus Ohennus. 10-20% vedellä ensimmäisellä maalauskerralla imeviin alustoihin.

Työkalujen
puhdistus: Vesi

Puhdistus:

Katon on oltava puhdas ja kuiva ennen betonikattomaalin levittämistä. Puhdista Hagmanin katto/julkisivupesulla ohjeiden mukaan.

Betonin esikäsittely:

Korjaa halkeamat ja reiät Hagmanin lattiatasoitteella.

Käsittely betonikattomaalilla:

Riittoisuus vaihtelee pinnan rakenteen mukaan. Kuivumisaika maalauskertojen välillä on 1-6 tuntia 20°C asteessa. Ruiskulla on helppo levittää oikea määrä betonikattomaalia. Esimerkki sopivasta ruiskusta on, Wagner PS 3.29 tai PS 3.31 Tempspray H226:lla suuttimella 13 tai 15. Myös sivellintä tai telaa voidaan käyttää. Ilman on oltava vakaa ja sateeton.

Muita tietoja:

Työvälineet puhdistetaan vedellä ennen materiaalin kuivumista. Tämän jälkeen, esimerkiksi T-spriillä.

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
14	
EN 1504-2	
55742-001	
Tuote betonin pinnan suojaamiseksi Pinnoite	
Vesihöyryn läpäisy Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisy Tartunta	Luokka II $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ >1,0 N/mm ²